

Colle de construction spéciale KK20



avantages du produit

- séchage rapide sur supports faiblement poreux
- excellente résistance à l'arrachement
- rapide et facile d'application

La masse colle de construction spéciale KK20 MARMORAN est produite industriellement sur la base d'une dispersion synthétique insaponifiable et d'additifs choisis.

> Domaine d'application

La colle de construction spéciale KK 20 MARMORAN s'utilise pour le collage de toutes les isolations extérieures MARMORAN sur supports faiblement poreux tels que crépis synthétiques, peintures à la dispersion, etc. Elle ne peut pas être utilisée comme masse d'enrobage pour ces isolations.


> Caractéristiques du produit

Tous les détails de construction seront conçus de manière à éviter toute pénétration d'humidité dans les supports. Les outils, et les mains sont à nettoyer à l'eau sitôt la fin des travaux. Les parties adjacentes sont à protéger. D'autres indications concernant les techniques de collage et d'enrobage figurent dans les prescriptions de mise en oeuvre des isolations périphériques MARMORAN.

Fiche de données Sécurité

 Fiche de données Sécurité Colle de construction spéciale KK20

Déclaration de Performance (DoP)

 Déclaration de Performance (DoP) Colle de construction spéciale KK20

> Mise en oeuvre

Avant sa mise en oeuvre, la colle de construction spéciale MARMORAN KK20 doit être mélangée avec 6 kg de l'accélérateur de prise KK99 sans grumeaux par 20 kg de colle de construction spéciale MARMORAN KK20. Au cours de l'enrobage, la viscosité peut être légèrement modifiée en ajoutant 1-2 % d'eau. Selon la mise en oeuvre, la masse mélangée est tirée sur le support ou sur les plaques. La colle de construction spéciale KK20 MARMORAN mélangée avec l'accélérateur de prise KK99, doit être appliquée dans un intervalle d'une heure et demie..

> La préparation de surface

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de parties décollées. Les anciennes peintures doivent adhérer parfaitement à leur support et être non saponifiables. Les surfaces farineuses sont à traiter au fond pénétrant MARMORAN.

> Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

> Remarques particulières

À ne pas utiliser comme masse d'enrobage sur isolations extérieures. Consignes de sécurité: Des mesures de protection sont à prendre. Éviter tout contact avec la peau et les yeux ; rincer immédiatement à l'eau en cas d'éclaboussures.

Solvant :

exempt de solvant

> Unités de d'emballage

En bidons de 20 kg. La colle de construction spéciale KK 20 doit être stockée à l'abri du gel et de la chaleur. En emballages bien fermés, le produit se conserve jusqu'à 6 mois, sans préjudice de qualité.

Produits associés

Accélérateur MARMORAN KK99 pour KK20

Accélérateur de prise MARMORAN KK99 pour KK20. Est un additif qui accélère le processus de prise.



> Consommation / Rendement

La consommation dépend de l'état du support et de l'épaisseur nécessaire de la couche. À titre indicatif les valeurs suivantes peuvent être prises en compte :

- Isolation extérieure, collage des plaques : 3,0–4,5 kg/m²