

MARMORAN crépi écologique intérieur C460



avantages du produit

- Remarquables propriétés de mise en oeuvre
- Indice de blanc élevé (après séchage !)
- Résistance à l'abrasion élevée par rapport aux enduits à la chaux courants

Crépi de finition minéral pour intérieur. Le **MARMORAN crépi écologique intérieur blanc C460** se compose de farines et de grains de marbre de CARRARA de grande qualité. De la chaux éteinte (EN 459-1), brûlée au bois et macérée de façon traditionnelle, sert de liant. Le crépi écologique MARMORAN intérieur contient une faible proportion d'additifs respectueux de l'environnement. Le crépi écologique MARMORAN intérieur durcit tout d'abord physiquement par l'adjonction d'eau sur le support et au contact de l'air. Le durcissement chimique s'effectue ensuite par carbonatation de l'hydrate de calcium.

> Domaine d'application

Le crépi écologique MARMORAN intérieur peut servir d'enduit intérieur sur tous les enduits de fond minéraux.

> Propriétés du produit

La peinture silicone MARMORAN, la peinture MARMORAN SILCANOVA ou toute autre peinture minérale peut être appliquée sur cet enduit. L'application ne doit alors se faire qu'après une carbonatation satisfaisante.

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité MARMORAN crépi écologique intérieur C460

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) MARMORAN crépi écologique intérieur C460

> Mise en oeuvre

L'enduit écologique MARMORAN intérieur est appliqué au moyen d'une truelle métallique selon l'épaisseur de grain. En fonction de la qualité du support, la structure peut être obtenue au moyen de frotoirs en plastique, en bois, en polystyrène expansé ou en feutre.

> Traitement préalable des supports

Le fond d'enduit doit être sec et exempt de poussières, de saletés et de résidus salins. Il est recommandé d'appliquer auparavant le fond minéral MARMORAN G 410 sur l'enduit de fond. Les supports fortement absorbants peuvent aussi être légèrement humidifiés la veille. Il est par contre essentiel que le support ne perde pas entièrement sa capacité d'absorption.

> Remarque générale

La mise en oeuvre est prévue pour des températures comprises entre +5°C et +30°C. Pendant et après chaque application, les produits doivent être mis à l'abri des intempéries.

> Remarque particulière

Le crépi écologique MARMORAN intérieur présente une alcalinité élevée. Il convient de rincer immédiatement à l'eau le matériau en cas de contact direct avec la peau. En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement à l'eau abondante et consulter éventuellement un ophtalmologiste. Le crépi écologique MARMORAN intérieur est disponible en blanc pur.

Solvant : **exempt de solvant**

> Conditionnement

Seau jusqu'à 25 kg. Le crépi écologique MARMORAN intérieur doit être stocké à l'abri du gel et de la chaleur. Dans son emballage d'origine, le matériau peut être stocké au moins 12 mois sans détérioration de la qualité.

Produits associés

Fond minéral MARMORAN G410

Couche de fond pour crépis de finition minéraux.



> Consommation / Rendement

Selon l'état du support, la consommation moyenne est de :

Grain 0,5 mm :	1,0 - 1,5 kg/m ²
Grain 1,0 mm :	1,5 - 2,5 kg/m ²
Grain 1,5 mm :	2,5 - 3,5 kg/m ²
Grain 2,0 mm :	3,0 - 4,5 kg/m ²