

## Crépi silicone extérieur MARMORAN MIX C210.037



Le **crépi silicone extérieur MARMORAN MIX** est un enduit de finition prêt à l'emploi destiné à un usage extérieur sur la base d'une émulsion de silicone de qualité supérieure, insaponifiable et stabilisée, et de poudres de marbre. Le silicone présente une structure minérale analogue à celle du quartz.

### avantages du produit

- Nombreuses textures possibles
- Élasticité permanente, non fragile
- Durablement résistante aux intempéries et hydrophobe
- Absorption d'eau extrêmement faible
- Facilité de mise en œuvre
- Ouverture importante à la diffusion de vapeur
- Bonne adhérence sur un support sain et sec
- Sans solvant (KEL-CH)

### > Domaine d'application

Le crépi silicone extérieur MARMORAN MIX peut être appliqué sur tous les supports sains, porteurs et résistants (crépi, béton, maçonnerie). Il est recommandé partout où une structure ouverte à la diffusion de vapeur est recherchée (murs, plafonds). Il combine les meilleurs atouts des crépis minéraux purs et ceux des crépis organiques.

### > Propriétés du produit

Le **crépi silicone extérieur MARMORAN MIX** est livré prêt à l'emploi. Il est éventuellement possible d'ajuster sa viscosité en ajoutant un peu d'eau (max. 5%). Selon les conditions météorologiques, la surface sur laquelle le crépi silicone extérieur MARMORAN MIX a été appliqué peut être retravaillée pendant 15-20 minutes. Il est sec après 6 heures et étanche à l'eau après 48 heures. Une forte humidité de l'air et des températures basses (en automne par exemple) prolongent la durée de séchage de manière significative. Le crépi silicone extérieur MARMORAN MIX doit être protégé des intempéries jusqu'à son séchage complet. Ce type de produit permet d'obtenir un aspect granuleux du crépi (en positif).

#### Fiche de données Sécurité

 Fiche de données Sécurité Crépi silicone extérieur MARMORAN MIX C210.037

#### Déclaration de Performance (DoP)

 Déclaration de Performance (DoP) Crépi silicone extérieur MARMORAN MIX C210.037

### > Mise en oeuvre

Bien mélanger le produit dans son récipient. Appliquer le **crépi silicone extérieur MARMORAN MIX** à l'aide d'une truelle en acier inoxydable sur l'épaisseur requise. Donner au produit la texture souhaitée à l'aide d'une raclette, d'une spatule, d'une truelle, d'un pinceau ou d'une éponge. Pour éviter les amas, il est indispensable de travailler l'ensemble de la surface lorsqu'elle est encore humide. En raison de la « patte » du peintre, un essai de motif sur le crépi doit être réalisé en amont sur le chantier par la personne qui effectuera le travail ultérieurement. Le **crépi silicone extérieur MARMORAN MIX** peut aussi être projeté à l'aide d'appareils adaptés, mais dans ce cas, une petite correction de la consistance avec de l'eau peut s'avérer nécessaire. Pour l'application, utiliser exclusivement des outils et appareils inoxydables.

### > Préparation du support

Le support doit être sec, propre (retirer l'agent de décoffrage filmogène) et absorbant. Selon l'état du support, un traitement préliminaire avec le fond pour crépi silicone MARMORAN G210, le fond pénétrant silicone MARMORAN G610 ou le fond isolant G120 est nécessaire.

### > Remarques générales

L'application doit se faire sur une plage de température comprise entre +5 °C et +30 °C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

### > Remarques particulières

Couleurs: le **crépi silicone extérieur MARMORAN MIX** est disponible en blanc nature, mais aussi dans toutes les teintes du

### Produits associés

#### Fond pour crépi silicone MARMORAN G210

Pour des supports normalement absorbants, avant l'application de crépi silicone MARMORAN.

#### Fond pénétrant silicone MARMORAN G610

Pour supports minéraux. Bouteille = 1l, 15 bouteilles / carton, incl. taxe COV.

#### MARMORAN Peinture silicon FORTE F811

Peinture MARMORAN silicon FORTE F811. Pour protection augmentée dans le domaine extérieur.

nuancier MARMORAN. Teintes spéciales sur demande (échantillon de couleur min. 12 x 12 cm).

Pour éviter judicieusement les algues et les moisissures, le **crépi silicone extérieur MARMORAN MIX** doit être mélangé avec un additif pour une protection de surface renforcée en extérieur et appliqué en deux couches avec la peinture silicone spéciale façade MARMORAN FORTE. Ceci permet de garantir une bonne tenue sur le long terme.

### > Conditionnement

---

Seau en plastique jusqu'à 25 kg. Stocker le **crépi silicone extérieur MARMORAN MIX** à l'abri du gel et de la chaleur. Le produit se conserve jusqu'à 12 mois dans son contenant d'origine hermétiquement fermé sans altération de la qualité.



### > Consommation / Rendement

---

Selon la nature du support et la texture recherchée, la consommation moyenne est d'environ:

Grain 3,0 à 7,0 mm :	7,0 - 9,0 kg/m <sup>2</sup>
----------------------	-----------------------------

Il convient de calculer précisément les quantités de consommation au moyen d'une surface d'essai sur le bâtiment.