FICHE TECHNIQUE

Fond pénétrant G170

swiss made

Pot 10 kg

Avantages du produit
- Base aqueuse, sans solvant
- Application au rouleau, au pinceau et au pistolet (Airless)
- Fort pouvoir pénétrant, renforcement du support
- Donne une surface à l'absorption homogène
- Résistance à l'adhésion ensuite accrue

Couleur
- Transparent

Fond pénétrant aqueux pour l'application d'une couche préliminaire sur les supports très absorbants

Champ d'application

Le fond pénétrant MARMORAN G 170 sert à l'application d'une couche préliminaire sur des supports très absorbants ou à grain fin tels que des enduits et des carreaux de plâtre, du béton, etc., avant l'application de crépis de finition liés organiquement ou de peintures à dispersion. Etant donné que le produit est totalement exempt de solvant, il est également recommandé pour les travaux en intérieur puisque son application ne génère aucune odeur désagréable.

Caractéristiques du produit

- Consolidation des surfaces
- Pour supports à absorption homogène
- Amélioration de l'adhérence
- Bonne pénétration
- Régulation de la capacité d'absorption
- Amélioration de l'adhérence
- Diluable à l'eau

Ce qu'il faut savoir avant l'application

Le support doit être ferme, sec, propre, porteur et sans couches de ressuage, efflorescences et produits de décoffrage. Le fond pénétrant G170 est généralement utilisé non dilué. Il peut être dilué avec 5 % d'eau max. Bien mélanger

Consommation

Valeur moyenne applicable:	0.150 - 0.300 kg/m^2

weber
SAINT-GOBAIN

Préparation du support

Le support doit être ferme, sec, propre, porteur et sans couches de ressuage, efflorescences et produits de décoffrage. Respecter les temps de séchage des crépis de fond avant traitement. Faire attention au durcissement des nouveaux crépis de fond minéraux et organiques.

Mise en œuvre

Le fond pénétrant G170 est prêt pour la mise en œuvre. Il peut être dilué avec 5 % d'eau max. Il est mis en œuvre au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. Les outils doivent être nettoyés à l'eau à la fin de l'opération. Bien mélanger le produit dans son emballage. N'utiliser que des outils et appareils inoxydables.

Restrictions / attention requise

- Le support doit être ferme, sec, propre, porteur et sans couches de ressuage, efflorescences et produits de décoffrage
- Il faut respecter les temps de séchage des crépis de fond
- Mise en œuvre à une température de l'air et du support supérieure à +5 °C et inférieure à +30 °C
- Durant et après toute application, le produit doit être protégé contre les intempéries (soleil, vent, pluie et gel)
- Il faut protéger les autres éléments de construction et nettoyer immédiatement les projections tant qu'elles sont encore humides
- Il est recommandé de porter des vêtements corrects, des lunettes et des gants

Instructions pour le stockage

Protéger, bien fermé, contre le gel et la chaleur. Le produit se conserve jusqu'à 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

- Vérifier la capacité de charge des revêtements présents. Des revêtements non porteurs doivent être enlevés. Les indications concernant la consommation se rapportent à l'épaisseur de couche minimale et peuvent varier en fonction du support et de la mise en œuvre. Il faut calculer précisément les quantités de consommation au moyen d'une surface d'essai sur le bâtiment
- En cas de produits teintés, il faut vérifier le coloris avant l'application. Des réclamations ultérieures ne seront pas acceptées
- Sont valables les règles générales de la construction, les fiches d'information en vigueur de l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la recommandation SIA 242 «Plâtrerie, crépissage, construction à sec» et la norme SIA 243: «Isolations thermiques extérieures crépies» ainsi que les indications figurant dans les fiches techniques.

Propriété	Valeur
Post-traitement	Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.
ø Temps de revêtement supplémentaire	24 hour(s)

Propriété	Valeur
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	30 °C
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Stabilité au stockage min.	12 months
ø Temps de séchage	Durée de séchage sous des conditions normales (température de l'air 20°C, humidité relative 50%): • après env. 4 - 6 heures hors poussière
Aptitude à l'utilisation en milieu humide permanent	Non
Niveau du pH	7.5

T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH