

## MARMORAN MARMOFino H425



### avantages du produit

- Bonne résistance à la traction
- Séchage sans fissures
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Faible alcalinité (valeur pH : 8,5 env.)
- Utilisable sur supports minéraux et organiques

Pâteux, spatulage fin blanc. Composition : liant organique, matières de charge organiques.

- Facilité de mise en oeuvre
- Possibilités de lissage et de structuration

### > Domaine d'application

MARMORAN MARMOFino est un enduit de modelage et de lissage pour l'intérieur. Il est applicable sur tous les supports sains et porteurs, aussi bien minéraux qu'organiques. Utilisable comme enduit de lissage jusqu'à 2 mm d'épaisseur de couche par passe.

### Fiche de données Sécurité

 Fiche de données Sécurité MARMORAN MARMOFino H425

### Déclaration de Performance (DoP)

 Déclaration de Performance (DoP) MARMORAN MARMOFino H425

### > Mise en oeuvre

Prêt à l'emploi, le MARMORAN MARMOFino enduit pelliculaire est directement appliqué sur le support. Le MARMORAN MARMOFino peut être mis en oeuvre de façon manuelle ou mécanique. L'application du MARMORAN MARMOFino s'effectue d'une manière général en un seule couche. Avant le lissage, laisser le MARMORAN MARMOFino tirer un moment avant de le lisser vigoureusement ou de réaliser de fines structures rustiques.

### > Traitement préalable des supports

Avant l'application du MARMORAN MARMOFino enduit pelliculaire, le support doit être porteur, sec et exempt de poussières et de saletés. Les parties détachées doivent être éliminées avec un brosse. Appliquer le fond pénétrant MARMORAN G 170 sur des supports fortement absorbants. Les panneaux de construction dégageant du tanin, par ex. panneaux de particules, plaques de plâtre, etc., doivent auparavant recevoir le fond isolant MARMORAN G 140 ou le fond isolant au quartz MARMORAN G 145. Les éventuelles armatures métalliques rouillées saillantes doivent être recouvertes de produits adaptés.

### > Remarque générale

La mise en oeuvre est prévue pour des températures comprises entre +5°C et + 30°C. Pendant et après chaque application, le produit doit être mis à l'abri des intempéries.

### > Remarque particulière

Le MARMORAN MARMOFino enduit pelliculaire est disponible en blanc. Possibilité d'apparence différente par technique de lasure ou recouvrement par peinture.

Solvant :	exempt de solvant (KEL-CH)
-----------	----------------------------

### > Consommation / rendement

Selon l'état du support et de la structure, la consommation moyenne est de :

Comme spatulage de surface par couche :	1,5 - 3,0 kg/m <sup>2</sup>
Comme couche de lissage :	0,3 - 0,6 kg/m <sup>2</sup>
Structure de saupoudrage :	1,0 - 2,0 kg/m <sup>2</sup>

En général pour ép. de couche de 2 mm :

env. 1,6 kg/m<sup>2</sup>

