

FICHE TECHNIQUE



MARMORAN Masse à dégrossir R intérieur H410

La masse à dégrossir MARMORAN R est produit industriellement sur une base aqueuse de liants organiques et minéraux et d'agrégats minéraux finement broyés.

Sac 25 kg

Avantages du produit

- Enduit fin fabriqué industriellement
- Bonnes propriétés de lissage
- Résistance à un mouillage momentané à l'eau

Consommation

Par épaisseur de couche de 1 mm: env. 1.75 kg/m²

La préparation de surface

Avant l'application de la masse à dégrossir MARMORAN R, le support doit être sain, sec et exempt de poussière et de saleté. Les fers d'armature affleurants seront traités à l'aide d'une peinture antirouille. Teneur en humidité admissible maximale: béton = 3,0 %, béton cellulaire = 17,0 %.

Mise en oeuvre

La masse à dégrossir MARMORAN R est prêt à l'emploi et s'applique directement sur les supports minéraux (béton, béton cellulaire, crépis). La masse à dégrossir MARMORAN R peut être appliqué à la machine ou à la main. L'application s'opère normalement en une couche. Pour des épaisseurs supérieures à 4 mm l'application se déroule en deux couches successives. Laisser durcir légèrement la première couche avant dressage. Si une surface lisse est désirée, utiliser l'enduit pelliculaire MARMORAN S, par la suite.

Restrictions / attention requise

- La masse à dégrossir MARMORAN R est un produit alcalin à pH élevé. De ce fait il y a lieu de protéger les yeux et la peau. En cas de contact rincer intensément à l'eau. Si les yeux sont touchés, rincer immédiatement et longuement à l'eau et consulter un médecin
- Aucun additif étranger ne peut être ajouté au produit

Instructions pour le stockage

l'abri du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct

Stabilité au stockage min.

6

Propriété	Valeur
Post-traitement	Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries, soleil, vent, pluie et gel.
Température de mise en oeuvre max. (air, support, matériel)	30 °C
Température de mise en oeuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Stabilité au stockage min.	6
Ø Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none">• Durée de séchage: env. 12 heures (selon support)• Durcie et apte à la finition: env. 48 heures (selon support)
Aptitude à l'utilisation en milieu humide permanent	Non
Niveau du pH	8-8,5



T: +41 44 947 88 55, e-mail: technik@weber-marmoran.ch, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH