

MARMORAN STANBit KB10



avantages du produit

- Durablement élastique et résistant au vieillissement
- Souple
- Facile d'application
- Bonne résistance aux substances agressives des terrains

Le **MARMORAN STANBit KB10** est un produit d'étanchement fabriqué industriellement à base d'une dispersion de caoutchouc et de bitume. Le **MARMORAN STANBit KB10** s'applique à la truelle ou par giclage et donne après séchage une protection durablement élastique.

➤ Domaine d'application

Le MARMORAN STANBit KB 10 s'utilise pour l'étanchement durable de surfaces en béton verticales ou horizontales situées dans le terrain et pour lesquelles une barrière spéciale contre les eaux souterraines n'est pas nécessaire, comme par exemple, fondations, murs de soutènement, caves, garages souterrains etc. Le MARMORAN STANBit KB 10 est spécialement indiqué pour les surfaces où une isolation rigide ne peut être mise en oeuvre à cause d'un risque de fissuration dû à des mouvements de la construction. Contrairement aux produits d'étanchement bitumineux contenant des solvants, le MARMORAN STANBit KB 10 peut s'appliquer sur des bétons fraîchement décoffrés ainsi que sur les panneaux en polystyrène (isolation thermique extérieure MARMORAN).

➤ Caractéristiques du produit

Afin d'obtenir une protection étanche et résistante le MARMORAN STANBit KB 10 doit s'appliquer en deux couches à raison de 3 kg/m². Ceci donne une couche sèche totale d'env. 1,8 mm. Le MARMORAN STANBit KB 10 fraîchement appliqué est à protéger de la pluie pendant 2–3 heures. Les outils et les mains sont à nettoyer sitôt après l'application à l'eau savonneuse. Le MARMORAN STANBit KB 10 sec ne peut être éliminé qu'à l'aide d'un produit à base de solvant.

Fiche de données Sécurité



Fiche de données Sécurité MARMORAN STANBit KB10

➤ Mise en oeuvre

Le MARMORAN STANBit KB 10 est livré prêt à l'emploi et appliqué à la truelle ou au pistolet sur des surfaces encore humides. Le MARMORAN STANBit KB 10 doit être appliqué en deux mains car en couche unique il risque de subsister des pores.

Lorsque le périmètre d'isolation collage Marmoran STANBit KB 10 est appliquée dans Rand-/Streifenverfahren.

➤ La préparation de surface

Avant l'application du MARMORAN STANBit KB 10 le support doit être propre, exempt d'huile ou de graisse. Les aspérités sur le béton ou les crépis sont à éliminer. Les nids de gravier sont à spatuler, les joints à exécuter. Le fer et l'acier seront dérouillés et nettoyés puis revêtus d'une protection antirouille.

➤ Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +30 °C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

➤ Remarques particulières

Solvant :

exempt de solvant

➤ Unités de d'emballage

En bidons de 30 kg. Le MARMORAN STANBit KB 10 doit être stocké à l'abri du gel et de la chaleur. En emballages bien fermés, le produit se conserve jusqu'à 12 mois, sans préjudice de qualité.



> Consommation / Rendement

Selon la qualité du support et de sa structure, la consommation se situe vers env.:

- 3,0 - 4,0 kg/ m2.