FICHE TECHNIQUE

weber.tec 780

Agent de décoffrage universel

Champ d'application

- Agent de décoffrage universel pour les coffrages en acier, en plastique et en bois
- Pour coffrages chauffés jusqu'à 80 °C
- Nettoyant et produits d'entretien pour les outils et les machines de construction

Caractéristiques du produit

- Biodégradable, exempt de solvants
- Bon pouvoir de séparation
- Très bonnes propriétés pour le béton apparent
- Important effet auto-nettoyant du coffrage
- Résistant à la pluie, préserve le bois, anticorrosif
- Consommation très économe
- Bonne pulvérisation même en cas de basses températures
- Résistance aux températures jusqu'à +80 °C, convient aux coffrages chauffés

Consommation

Coffrage en acier ou en plastique :	env. 20 ml/m²
Coffrage en bois contreplaqué :	env. 25 ml/m²
Coffrage en bois non traité :	env. 40 ml/m²

Bidon de 30 l
Container de 1000 l sur demande

Avantages du produit

- Biodégradable, exempt de solvants
- Bon pouvoir de séparation
- Très bonnes propriétés pour le béton apparent

Préparation du support

La surface du coffrage doit être sèche et propre, afin d'éviter de souiller les surfaces du béton. Lors de l'utilisation d'un coffrage en bois brut pour la première fois, imprégner-le d'abord suffisament avec **weber.tec 780**.

Application

Appliquer l'agent de décoffrage en couche mince mais couvrante à l'aide d'un pulvérisateur, d'un racleur en caoutchouc, d'une brosse ou d'un chiffon. Si le produit est pulvérisé, nous recommandons une buse à jet rond fin (diamètre de 1,0 mm). En règle générale, il faut appliquer une fine pellicule de séparation. Éviter les flaques d'agent de décoffrage et le manque d'agent de décoffrage dû à une aspiration excessive du coffrage (p. ex. avec un nouveau coffrage en bois brut). Enlever l'excédent existant à l'aide d'un racleur en caoutchouc ou d'un chiffon. Aussitôt après application les travaux de bétonnage peuvent commencer.

Pour garder les machines et l'équipement propres, appliquer le produit quotidiennement avant l'utilisation. Cela empêche l'accrochage tenace de mortier et de béton.

Restrictions / attention requise

Le produit est prêt à l'emploi et NE doit PAS être dilué avec de l'eau.

Instructions pour le stockage

À des températures fraîches non inférieures à -15 °C dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Propriété	Valeur
Résistance à la température max.	80 °C
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	-5 °C
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	80 °C

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 44 947 88 00, Saint-Gobain Weber SA, Industriestrasse 10, CH-8604 Volketswil ZH