

SAKRET Apprêt de couverture et de sécurité DSG

Dispersion de polymère à utiliser comme couche de fond perméable à la vapeur d'eau pour l'intérieur et l'extérieur.



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur et plafond 					
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET® primaire universel de recouvrement et à enduire s'applique comme primaire couvrant quartzifère et agent d'accrochage en intérieur et extérieure sur l'enduit de base. Cet apprêt constitue la base idéale pour l'application ultérieure d'enduits (enduits synthétiques, à base de résine de silicone, de silicate, bigarrés et minéraux en couches minces). 					
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Dispersion de polymère • Poudre de marbre • Sable de quartz 					
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Teneur en COV</td> <td>0 M.-%</td> </tr> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 0,09–0,1 l/m²</td> </tr> </table>		Teneur en COV	0 M.-%	Consommation de matière	env. 0,09–0,1 l/m ²
Teneur en COV	0 M.-%					
Consommation de matière	env. 0,09–0,1 l/m ²					
Préparation de la Surface	<ul style="list-style-type: none"> • La surface doit être propre, sèche et stable. Vérifier la force portante ! • Les sous-enduits minéraux frais doivent avoir suffisamment pris, temps d'attente en fonction des conditions météorologiques (au moins 2 à 4 semaines). • Retirer les couches frittées et les anciens revêtements non adhérents. 					
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Bien remuer et agiter le contenu du seau ! Appliquer SAKRET® primaire universel de recouvrement et à enduire non dilué et uniformément avec une brosse à plafond ou au rouleau. Deux couches peuvent être appliquées. Séchage complet et retouche après 12 heures (à 20 °C et 65 % d'humidité d'air relative). • Protéger des éclaboussures les zones à ne pas revêtir et les surfaces avoisinantes en les recouvrant. • Température d'objet et de mise en œuvre supérieure à 5 °C (tenir compte de la température de la nuit). 					