

SAKRET Mortier de ciment ZM 304

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique



M 25 SIA 266/1



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur et sol 																		
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la création de tous types de maçonnerie du groupe de mortiers M 25 • Pour la réalisation de revêtements en ciment • Pour la création de petits travaux de béton • Comme mortier de maçonnerie pour la production de: <ul style="list-style-type: none"> – Maçonnerie renforcée, maçonnerie de cave et voûtes 																		
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne adhérence • Résistant à l'absorption d'eau • Perméable à la vapeur d'eau • Mise en œuvre facile grâce aux granulats ronds • Grande solidité • Résistant au gel 																		
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Ciment - SN EN 197 • Agrégats sélectionnés - DIN EN 12620 • Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre. 																		
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Granulation</td> <td>0–4 mm Sable rond</td> </tr> <tr> <td>Résistance à la compression</td> <td>≥ 25 N/mm² Prisme résistance à la compression</td> </tr> <tr> <td>Résistance à la compression</td> <td>≥ 30 N/mm² Test de pression de Dice</td> </tr> <tr> <td>Résistance à la flexion</td> <td>≥ 5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Température de mise en œuvre</td> <td>5–30 °C</td> </tr> <tr> <td>Masse volumique humide</td> <td>2144 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Consommation d'eau</td> <td>env. 0,12 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Temps de mise en œuvre</td> <td>env. 2 heure(s)</td> </tr> <tr> <td>Rendement par unité</td> <td>env. 0,5 l/kg</td> </tr> </table>	Granulation	0–4 mm Sable rond	Résistance à la compression	≥ 25 N/mm ² Prisme résistance à la compression	Résistance à la compression	≥ 30 N/mm ² Test de pression de Dice	Résistance à la flexion	≥ 5 N/mm ²	Température de mise en œuvre	5–30 °C	Masse volumique humide	2144 kg/m ³	Consommation d'eau	env. 0,12 l/kg	Temps de mise en œuvre	env. 2 heure(s)	Rendement par unité	env. 0,5 l/kg
Granulation	0–4 mm Sable rond																		
Résistance à la compression	≥ 25 N/mm ² Prisme résistance à la compression																		
Résistance à la compression	≥ 30 N/mm ² Test de pression de Dice																		
Résistance à la flexion	≥ 5 N/mm ²																		
Température de mise en œuvre	5–30 °C																		
Masse volumique humide	2144 kg/m ³																		
Consommation d'eau	env. 0,12 l/kg																		
Temps de mise en œuvre	env. 2 heure(s)																		
Rendement par unité	env. 0,5 l/kg																		

SAKRET Mortier de ciment ZM 304

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique



Technische Daten zum Mauern	
	Consommation de matériel env. 0,5 l/kg
Technische Daten zum Betonieren	
	Consommation de matière env. 2 kg/m ² /mm
Préparation de la Surface	<ul style="list-style-type: none"> • En cas de pierres très absorbantes et/ou de conditions environnementales défavorables, un assèchement prématuré ou excessif du mortier doit être limité en humidifiant préalablement les pierres ou en adoptant d'autres mesures adaptées • Entreprendre toujours le contrôle/la préparation du support conformément au cahier de prescriptions pour les marchés de construction (VOB) / C-ATV - norme DIN 18350. • Pour les nouveaux types de supports, les prescriptions de mise en œuvre des fabricants s'appliquent. • Retirer complètement les couches superficielles et de séparation moins solides (salerie, poussière, graisse, huile, résidus de peinture etc.). • Les pierres doivent être dénuées de gel et d'impuretés.
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Verser le contenu du sac dans la quantité d'eau indiquée et mélanger manuellement ou mécaniquement pendant environ 4 à 5 minutes. • Ajouter de l'eau, si nécessaire pour la consistance. • Aucun granulats ou additif ne doit être ajouté sur le chantier aux mortiers secs d'usine.
Postcure	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger contre un séchage prématuré et contre les influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie et le gel.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • À l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec • Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court. • Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme. • Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %. • Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent. • Du matériau déjà pris ne doit plus être dilué à l'eau. • Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C). • Le cahier de prescriptions pour les marchés de construction (VOB), partie C / la norme DIN 18363, parag. 3 et les fiches techniques BFS respectives doivent être respectées. • Tenir hors de portée des enfants. • Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

SAKRET Mortier de ciment ZM 304

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique



Certificat de Test / Approbation

B - 2183 - 2

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Mortier de ciment | ZM 304

Optique / couleur			EAN / GTIN
gris	25 kg Sac	42 Sac sur palette	7640151720322
gris	40 kg Sac	30 Sac sur palette	7640151720339