

Fiche produit

Rissan®



Actualisée le : 29.10.2020

Distributeur : SIGA

Application et instruction: Voir mode d'emploi

Composition : feuille spéciale stratifiée en PE, élastique, vert transparent, à colle hautes performances SIGA

Conditionnement :	Rissan 60	10 rouleaux / carton
	Rissan 100	6 rouleaux / carton
	Rissan 150	4 rouleaux / carton

Caractéristiques :

		Normes	Unités	Valeurs
Dimensions	longueur/ largeur longueur/ largeur longueur/ largeur	Rissan 60 Rissan 100 Rissan 150	m m m	25 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15
Résistance thermique			°C	-40 °C à +100 °C
Température de mise en oeuvre			°C	à partir de -10 °C
Epaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion s_d		EN 1931	m	40
Étanchéité à l'air : Coefficient de perméabilité des joints Valeur de référence pour la perméabilité à l'air par rapport à la longueur	Valeur a Valeur Q_{1000}	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Résistance au vieillissement	fort pouvoir adhésif de longue durée, ne peut ni dessécher ni durcir en raison de l'absence de caoutchouc, résine et solvants, suit de manière fiable et durable les mouvements de la construction			
Aptitude au stockage	illimitée			