

Primaire d'adhérence spécial
PCI Gisogrund® 303
sur supports lisses, non absorbants

PCI[®]
Für Bau-Profis



Domaines d'application

- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Pour les murs et les sols.
- Comme couche de fond pour revêtements compacts, non absorbants tels que Terrazzo, carreaux et dalles céramiques, grès émaillé, pierres naturelles et synthétiques, supports avec restes de colle pour revêtement ainsi que pour dalles en asphalte ou revêtements PVC solidement adhérents poncés.
- Couche de fond avant la pose de carreaux et dalles céramiques à l'aide de colles pour carrelage PCI telles que par ex. PCI Flexmörtel S1, PCI Flexmörtel S1 Flott, PCI Nanolight etc.
- Avant le ragréage avec l'enduit pour béton PCI Polycrét 5 ainsi que PCI Pericret.



PCI Gisogrund 303 est le primaire d'adhérence de sûreté pour la pose de revêtements sur carreaux et dalles.

Caractéristiques de produit

- **Sans solvant** selon TRGS 610; Giscodé D 1.
- **A très faibles émissions** GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
- EU 2004/42/IIA(g)(50/30): < 3 g/l.
- **Rapidement apte au recouvrement.** Non collant après env. 30 à 45 minutes.
- **Prêt à l'emploi**, sans gâchage préliminaire. Avec aptitude au façonnage optimisée pour l'application au rouleau et à la brosse.
- **Fort pouvoir d'adhérence**, adhérence sûre des revêtements ultérieurs.
- **Résiste à l'humidité**, si aucune imperméabilisation n'est nécessaire, peut également être recouvert directement de carrelage en cas de sollicitation modérée par l'humidité.
- **Teinte de contrôle jaune**, la surface traitée est facilement reconnaissable.



Caractéristiques de mise en œuvre/caractéristiques techniques

Caractéristiques technologiques du matériau

Matériau de base	dispersion spéciale modifiée
Composants	1 composant
Masse volumique	env. 1,37 g/cm ³
Consistance	liquide
Couleur	jaune clair
Durée de conservation	au moins 12 mois; au sec, à l'abri du gel, ne pas stocker durablement à plus de + 30 °C
Conditionnement	seau de 20 l n° de commande/n° de contrôle EAN 1839/2 seau de 5 l n° de commande/n° de contrôle EAN 1848/4 sachet à fond plat de 1 l n° de commande/n° de contrôle EAN 1783/8

Caractéristiques techniques d'application

Consommation	env. 90 à 130 ml//m ² La consommation dépend de la structure du support.
rendement suffisant pour env. (en une application):	
- seau de 20 l	150 -220 m ²
- seau de 5 l	38 - 55 m ²
- sachet à fond plat de 1 l	7,5 -11 m ²
Epaisseur de couche	
- minimale	film fermé
- maximale	film humide de 200 µm
Température de mise en œuvre	+ 5 °C à + 25 °C
Rapport de mélange	prêt à l'emploi
Temps de durcissement*	env. 30 à 45 minutes

* A + 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses allongent, des températures plus élevées raccourcissent les durées indiquées.

Préparation du support

- Le support doit être sain exempt de fissures, propre et sec. L'huile, les anciennes peintures et autres résidus, tels que p. ex des restes solvantés de colle de revêtements, et solubles dans l'eau doivent être entièrement éliminés.

Mise en œuvre de PCI Gisogrund 303

Porter des lunettes et des gants de protection pour appliquer PCI Gisogrund 303.

1 Agiter ou mélanger soigneusement PCI Gisogrund 303.

2 Répartir la couche de fond sur le support à l'aide d'une brosse ou d'un balai à poils doux et l'appliquer en croix en couche mince. Eviter la formation de flaques ! (Consommation : env. 90 à 130 ml//m²).

3 PCI Polycrét 5, PCI Pericrét ou colles à carrelage PCI peuvent être posés qu'une fois le primaire séché et durci.



Débarrasser le support des résidus susceptibles d'altérer l'adhérence avec un produit de nettoyage approprié.



Bien remuer et verser PCI Gisogrund 303 uniformément sur le support.



Répartir la couche de fond sur toute la surface du support en passes croisées.



Après env. 30 à 45 minutes, il est possible de poser un revêtement sur le primaire séché et durci avec des colles à carrelage PCI.

Précautions d'emploi

- Ne pas mettre en œuvre PCI Gisogrund 303 si la température du support est inférieure à + 5 °C ou supérieure à + 25 °C.
- Les restes de colle à base de sulfite doivent être éliminés complètement avant l'application de PCI Gisogrund 303.
- Protéger le primaire appliqué et durci contre les salissures.
- Avant l'application de PCI Gisogrund 303 sur des revêtements céramiques imperméabilisés (p. ex. Ceramic plus de Villeroy & Boch), la finition de surface doit être enlevée par ponçage et nettoyage approfondi.
- Nettoyer à l'eau les outils et les récipients de travail immédiatement après usage, aucun nettoyage à l'eau n'est plus possible après durcissement.
- Stockage : au moins 12 mois; au sec, à l'abri du gel, ne pas stocker durablement à plus de + 30 °C.

Conseils de prudence

Marchandise traitée conformément au règlement (UE) n° 528/2012 :

Le produit contient: Biozid (agent conservateur en pot): 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, mélange de: 5-Chlor-2-méthyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Méthyl-2H-isothiazol3- on (3 : 1).

Bronopol. Peut provoquer des réactions allergiques. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection. En cas de risque d'éclaboussures, protéger les yeux. Si le produit pénètre dans les yeux, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation oculaire ne disparaît

pas en quelques minutes, consulter un ophtalmologue. Si un avis médical est nécessaire, conserver l'emballage ou l'étiquette. à portée de main.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la fiche technique de sécurité PCI.

Service pour architectes et bureaux d'études

Veillez contacter le conseiller spécialisé PCI pour le projet. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires

auprès des centrales techniques de conseil PCI à Augsburg, Hamm, Wittenberg, en Autriche et en Suisse.

Élimination des emballages vides PCI

PCI participe à un système de gestion complet de recyclage et d'élimination des emballages vides. DSD - Dual System Allemagne (numéro de contrat 1357509) est notre partenaire de gestion des déchets. Les emballages PCI entièrement vides peuvent être éliminés conformément au symbole imprimé sur l'emballage auprès de

DSD. Vous obtiendrez d'autres informations sur l'élimination des déchets en vous référant aux indications de sécurité et de l'environnement mentionnés dans la liste de prix ainsi que sur internet à l'adresse <http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html>



PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich
Biberstraße 15 · Top 22
1010 Wien
Tel. +43 (1) 51 20 417
Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21
Fax +41 (58) 958 31 22
www.pci.ch



Les conditions de travail sur chantier et les domaines d'application de nos produits sont très variables. Dans les informations de produit, nous ne pouvons donner que des directives générales de mise en oeuvre. Celles-ci sont conformes au niveau de nos connaissances actuelles. L'utilisateur est tenu de vérifier l'aptitude et la possibilité d'application pour le but envisagé. Pour les cas d'application qui ne sont pas expressément repris dans l'information de produit sous «Domaines d'application», l'utilisateur est tenu de demander l'assistance technique de PCI. Si l'utilisateur applique le produit en dehors du domaine d'application de l'information de produit sans demander l'assistance technique préalable de PCI, il est responsable des dommages éventuels résultants. Tous les plans, descriptions, photographies, données, rapports, poids etc.

mentionnés dans le présent document peuvent changer sans avertissement et ne constituent pas des caractéristiques de produits convenues contractuellement. Les droits de propriété éventuels ainsi que les lois et stipulations existantes doivent être respectés par le destinataire de nos produits sous sa propre responsabilité. La mention de dénominations commerciales d'autres entreprises ne constitue pas une recommandation et n'exclut pas l'utilisation d'autres produits similaires. Sauf en cas de faute grave (intention délictueuse ou négligence), nous déclinons toute responsabilité en cas d'indications incomplètes ou incorrectes dans nos documentations d'information; les revendications éventuelles au titre de la responsabilité de produit n'en sont pas affectées..