

Article n°
763

Sopro DM 763

Hydrofuge



Concentré sans chlorure, destiné à augmenter l'étanchéité des enduits, mortiers bâtards et mortiers ciment préparés sur le chantier.

- Améliore la résistance aux intempéries et aux alternances gel / dégel
- Pour la préparation de mortiers hydrofuges
- Augmente la résistance aux eaux agressives pour le mortier
- Améliore les propriétés de mise en œuvre
- Réduit la tendance aux efflorescences

Domaines d'utilisation

Couleur

Brun foncé

Densité

1,1 g/cm³

Consommation

0,5–1 kg pour 100 kg de ciment

Tenue en stock

Env. 12 mois, en emballages d'origine non ouverts et à l'abri du gel.
Après un stockage prolongé, mélanger soigneusement.

Conditionnement

Bidon 10 kg / 5 kg, pot 1 kg (12 pots par carton)

L'Agent hydrofuge Sopro DM 763 est un adjuvant liquide, sans chlorure, destiné à la préparation de mortiers bâtards, mortiers ciment et enduits préparés sur le chantier, auxquels il confère une meilleure étanchéité et des propriétés de mise en œuvre améliorées.
Augmente la résistance aux eaux agressives pour le mortier

Propriétés

- Augmente la résistance aux intempéries
- Augmente la résistance aux alternances gel / dégel
- Pour la préparation de mortiers hydrofuges
- N'entrave pas la diffusion de vapeur d'eau, la propriété respirante de la maçonnerie n'est pas altérée
- Augmente la résistance aux eaux agressives pour le mortier
- Réduit le besoin en eau de gâchage
- Réduit la tendance aux efflorescences
- Réduit la tendance des mortiers à la ségrégation
- Sans chlorure

Mise en œuvre

Verser l'Agent hydrofuge Sopro DM 763 directement, en même temps que l'eau de gâchage.
Dosage: 0,5 à 1 % du poids du ciment, donc 5 à 10 g pour 1 kg de ciment.

Elimination - Emballages et restes de produit

Respecter les directives nationales / locales en vigueur. Les emballages totalement vidés, propres, peuvent être recyclés.

Sécurité

Composant non dangereux selon la réglementation européenne n° 1272/2008 (CLP).
Observer les mesures de précaution réglementaires à prendre en relation avec les produits chimiques / produits de construction.
EUH 210 Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: P102 Tenir hors de portée des enfants. P332+P313 En cas d'irritation de la peau: Consulter un médecin.

Merci de consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité CE 1907/2006 – dans leur version en vigueur – maintenant également disponible en téléchargement sur internet: www.sopro.com! Les indications contenues dans cette fiche technique sont des descriptions de produits. Elles présentent des informations d'ordre général basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, merci de prendre contact avec notre Service Technique.

International Business

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52
D-65102 Wiesbaden
Tel. +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

Conseil France

Sopro Bauchemie GmbH
Yannick Brumm
Tel. +33 6 16 26 48 23
Fax +33 3 88 00 77 40
Mail Yannick.Brumm@sopro.com

Autriche

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel. +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Suisse

Sopro Bauchemie GmbH
Branch Thun/Schweiz:
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Tel. +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041