

# BIKUPONTE Primer

## Description produit

Enduit d'apprêt à base de bitume élastomère et de solvants, compatible avec les lés d'étanchéités bitumineux, swissporBIKUPONTE, swissporBIKUTOP et swissporBIKUTOP LL.

Utilisation environ 150 g/m<sup>2</sup>



---

<b>Bidon</b>	10 l
	25 l

---

## Informations

---

<b>Rendement</b>	100-150 g/m <sup>2</sup> selon la porosité et l'état du support, éviter des surcharges de laque
<b>Consignes d'utilisation</b>	Bien remuer avant l'emploi (masse homogène), application au rouleau ou à la brosse, éviter la formation de flaques
<b>Consignes d'utilisation</b>	Les lés bitumineux doivent être posés max. 72 heures, collés en plein max. 48 heures après l'application du primaire d'accrochage
<b>Consignes d'utilisation</b>	Température du support et de l'air env. + 5°C à + 35°C, à appliquer de préférence par température décroissante

---