BIKUTOP EP5 S flam

Description produit

Lé supérieur en bitume élastomère avec armature en voile en polyster. Face supérieure grise ardoisée. Face inférieure en film thermosoudable.

Caractéristiques du produit

- ✓ Soudable
- ✓ Face supérieure grise ardoisée
- ✓ Résistance au fluage à température élevée ≥100 °C
- ✓ Valeur S_D ~250 m

Rouleau	8 x 1.00 m
Epaisseur	5.0 mm (±5%)
Masse surfacique	5.9 kg/m²

Applications

Fonction et application

- ✓ Lé supérieur pour étanchéité bicouche
- ✓ Etanchéité monocouche sur support rigide (béton)
- ✓ Pour une étanchéité monocouche ou bicouche souterraine sous et sans pression d'eau

Élément de construction et utilisation

- ✓ Toiture plate praticable, non praticable, carrossable
- ✓ Murs contre terre, étanchéité monocouche ou multicouches sans et sous pression d'eau

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Lé supérieur pour toiture plate végétalisée
- ✗ Lé supérieur pour toitures plates sans couche de protection et d'usure
- ✗ Lé supérieur pour relevé sans couverture

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Dénomination		SIA 281		**EP5.0 a,flam**
Application selon SIA				**A1,A2,B1**
Défauts apparents				**keine**
Déclaration				**CE**
Rectitude		EN 1848-1	**mm/10m**	**E**
Etanchéité à l'eau	Méthode B		**B = Type T**	**E**
Comportement au feu		EN 13501-1		**E**
Groupe de comportement au feu		AEAI		**RF3 (cr)**
Propriété en traction longitudinale : force maximale				**850 (±15%)**
Propriété en traction transversale : force maximale				**600 (±15%)**
Propriété en traction longitudinale : allongement à la force à la rupture				**22 (±15%)**
Propriété en traction transversale : allongement à la force à la rupture				**22 (±15%)**

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
cdc@swisspor.com

Créé 2024-07-30

BIKUTOP EP5 S flam

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Résistance aux charges ponctuelles		EN 12691	**mm**	**1000**
Résistance au poinçonnement statique		EN 12730	**kg**	**20**
Stabilité dimensionnelle		EN 1107-1	**%**	**≤ 0.4**
Comportement à la flexion à basse température		EN 1109	**°C**	**≤ -20**
Résistance au fluage à température élevée		EN 1110	**°C**	**≥ 100**
Vieillissement artificiel en cas de sollicitation permanente			**°C**	**≥ 100 (-10°C)**
Epaisseur d'une couche d'air équivalente	s	EN 1931	**m**	**250**

Informations

Conseil d'utilisation

Ne convient pas pour les relevés et retombées exposés aux intempéries selon la norme SIA 271:2021 2.8.1.8
Ne convient pas aux toitures sans couches de protection et d'utilisation selon la norme SIA 271:2021 5.9.6.
La compatibilité entre les lés en bitume polymère et les produits contenant des hybrides ou similaires doit être clarifiée au préalable auprès du fabricant ou du fournisseur respectif.

Stockage

Protéger le matériel des rayons directs du soleil, de la chaleur, de la pluie et de la neige.
Stocker les lés d'étanchéité debout et sur un sol plat, ne pas superposer les palettes.

swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@
swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
cdc@swisspor.com

Créé 2024-07-30