

# BIKUTOP LL SPEED

## Description produit

Lé supérieur de haute qualité en bitume élastomère avec armature en voile polyester. Face supérieure ardoisée gris clair. Face inférieure en film thermosoudable.

## Caractéristiques du produit

- ✓ Soudable
- ✓ Face supérieure ardoisée gris clair
- ✓ Résistance au fluage à température élevée  $\geq 120$  °C
- ✓ Valeur  $S_D \sim 250$  m

## Applications

### Fonction et application

- ✓ Lé supérieur pour étanchéité bicouche avec gravier ou praticable
- ✓ Lé supérieur pour étanchéité bicouche sans couche de protection et d'usure

### Élément de construction et utilisation

- ✓ Toiture plate recouverte de gravier, praticable, sans couche de protection et d'usure

### Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Lé supérieur pour toiture plate végétalisée



<b>Rouleau</b>	8 x 1.10 m
<b>Epaisseur</b>	4.2 mm ( $\pm 5\%$ )
<b>Masse surfacique</b>	4.6 kg/m <sup>2</sup>

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Dénomination		SIA 281		EP4.2 a,flam
Application selon SIA				A1,A2,B1,B1.1
Défauts apparents				keine
Déclaration				CE
Rectitude		EN 1848-1	mm/10m	E
Etanchéité à l'eau	Méthode B		B = Type T	E
Comportement au feu		EN 13501-1		E
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF3 (cr)
Propriété en traction longitudinale : force maximale				1200 ( $\pm 15\%$ )
Propriété en traction transversale : force maximale				1000 ( $\pm 15\%$ )
Propriété en traction longitudinale : allongement à la force à la rupture				25 ( $\pm 15\%$ )
Propriété en traction transversale : allongement à la force à la rupture				25 ( $\pm 15\%$ )
Résistance aux charges ponctuelles		EN 12691	mm	800
Résistance au poinçonnement statique		EN 12730	kg	20
Stabilité dimensionnelle		EN 1107-1	%	$\leq 0.4$

# BIKUTOP LL SPEED

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Comportement à la flexion à basse température		EN 1109	°C	≤ -30
Résistance au fluage à température élevée		EN 1110	°C	≥ 120
Vieillessement artificiel en cas de sollicitation permanente			°C	≥ 120 (-10°C)
Epaisseur d'une couche d'air équivalente	s	EN 1931	m	200

## Informations

### Conseil d'utilisation

Appliquer sur toute la surface de la sous-couche par soudage.  
La compatibilité entre les lés en bitume polymère et les produits contenant des hybrides ou similaires doit être clarifiée au préalable auprès du fabricant ou du fournisseur respectif.

### Stockage

Protéger le matériel des rayons directs du soleil, de la chaleur, de la pluie et de la neige.  
Stocker les lés d'étanchéité debout et sur un sol plat, ne pas superposer les palettes.

### Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.

### Tolérance

Procédé de pliage à froid  
Application au-dessus de 1000 m d'altitude ≤20 °C ou encore plus bas en fonction de l'objet.