

ROC Panneau à crépir

Description produit

Panneau à crépir compact ITE/ITEC, avec revêtement sur les 2 faces.

Caractéristiques du produit

- ✓ Bonne isolation thermique
- ✓ Bonne isolation phonique
- ✓ Point de fusion > 1000 °C

Applications

Fonction et application

- ✓ Isolation thermique extérieure ITE/ITEC selon les instructions du fournisseur du système.


Élément de construction et utilisation

Murs extérieurs crépis :

- ✓ Couche de surface crépie (ITEC)
- ✓ Couche de surface avec revêtements durs

Non adapté (liste non exhaustive)

- ✗ Isolation des soubassements



Format	1200 x 400 mm
Epaisseur	20 - 300 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Conductivité thermique valeur utile	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	20-50 mm 0.035 60-300 mm 0.034
Capacité thermique spécifique	c		Wh/(kg·K)	0.29
Comportement au feu		EN 13501-1		A1
Groupe de comportement au feu		AEAI		RF1
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	EN 826	kPa	20-50 mm ≥ 15 60-300 mm ≥ 20
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	σ_{mt}	EN 1607	kPa	20-50 mm ≥ 5 60-300 mm ≥ 7.5
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		~ 1
Masse volumique apparente			kg/m ³	20-50 mm ~ 125 60-200 mm ~ 80 210-300 mm ~ 102
Point de fusion		4102-17	°C	> 1000

Informations

Conseils de vente

Les systèmes d'isolation thermique extérieure crépie avec des panneaux d'isolation de façade swisspor sont conseillés et vendus par des fournisseurs de systèmes.

Informations

Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de la technique. Des modifications sont susceptibles d'être apportées.