

# Wecryl 815, Enduit pâteux renforcé avec des fibres

## Description produit

Enduit pâteux renforcé avec des fibres

Mastic d'étanchéité bi-composant, à prise rapide, hautement flexible, thixotrope et chargé en fibres

Wecryl 815 est un mastic d'étanchéité utilisé pour étancher les détails de petite taille. Il permet d'intégrer les détails de manière sûre et étanche dans l'étanchéité de surface.



Bidon 10 kg

## Caractéristiques du produit

### Propriétés et avantages

- ✓ Intégration sûre dans l'étanchéité WestWood sans croisure ni surépaisseur des petits détails à la géométrie difficile
- ✓ Hautement flexible même à des températures extrêmement basses
- ✓ Résistance durable aux agressions environnementales (UV, hydrolyse, substances alcalines)
- ✓ Adhérence en pleine surface sans infiltration
- ✓ Mise en œuvre facile et rapide
- ✓ Durcissement rapide
- ✓ Utilisation également possible à des températures proches de 0 °C
- ✓ Application possible sur pratiquement tous les types de support, même en cas d'alternance de différents matériaux (en combinaison avec les primaires WestWood)
- ✓ Sans solvant

## Applications

## Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Résistance à la température			°C	90
Masse volumique apparente			kg/m <sup>3</sup>	1220
Comportement au feu		EN 13501-1		E

## Informations

Rendement 1,4 kg/m<sup>2</sup>

# Wecryl 815, Enduit pâteux renforcé avec des fibres

## Mélange

Température du support + 3°C, 10 kg PMMA – Enduit pâteux renforcé avec des fibres + 0.6 kg Catalyseur (6%)

Température du support + 5°C, 10 kg PMMA – Enduit pâteux renforcé avec des fibres + 0.6 kg Catalyseur (6%)

Température du support + 10°C, 10 kg PMMA – Enduit pâteux renforcé avec des fibres + 0.4 kg Catalyseur (4%)

Température du support + 15°C, 10 kg PMMA – Enduit pâteux renforcé avec des fibres + 0.4 kg Catalyseur (4%)

Température du support + 20°C, 10 kg PMMA – Enduit pâteux renforcé avec des fibres + 0.2 kg Catalyseur (2%)

Température du support + 25°C, 10 kg PMMA – Enduit pâteux renforcé avec des fibres + 0.2 kg Catalyseur (2%)

Température du support + 30°C, 10 kg PMMA – Enduit pâteux renforcé avec des fibres + 0.2 kg Catalyseur (2%)

Température du support + 35°C, 10 kg PMMA – Enduit pâteux renforcé avec des fibres + 0.2 kg Catalyseur (2%)

Température du support + 40°C, 10 kg PMMA – Enduit pâteux renforcé avec des fibres + 0.2 kg Catalyseur (2%)

---