

Wecryl R 230 RAL 7032

Description produit

Étanchéité de détails avec voile de renfort

Résine d'étanchéité bi-composante très souple et à réaction rapide, à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA).

Les produits Wecryl R 230 sont des résines d'étanchéité PMMA de première qualité, qui restent souples à basse température. Elles permettent d'étancher durablement les toitures et les joints en béton étanche et sont associées à un voile de renfort. L'utilisation sous forme liquide permet d'étancher les surfaces sans l'apparition de joints en intégrant parfaitement les pénétrations et les raccords les plus complexes.

Wecryl R 230 thix est une version rigide et thixotrope de Wecryl R 230. Elle réduit l'écoulement de la résine d'étanchéité lorsqu'elle est utilisée sur surfaces inclinées ou verticales. Elle est donc principalement utilisée afin d'étancher les raccords avec les détails de la toiture.



Bidon 10 kg

Caractéristiques du produit

Propriétés et avantages

- ✓ Grande souplesse et pontage des fissures même en cas de températures extrêmement basses
- ✓ Résistance durable aux agressions environnementales (UV, hydrolyse, substances alcalines)
- ✓ Adhérence sur toute la surface sans infiltration possible
- ✓ Mise en œuvre facile et rapide
- ✓ Intégration parfaite des pénétrations les plus complexes et étanchement sans joint
- ✓ Durcissement rapide
- ✓ Utilisation également possible à une température autour de 0 °C
- ✓ Application possible sur pratiquement tous les types de support, même en cas d'alternance de différents matériaux (en combinaison avec les primaires WestWood)
- ✓ Sans solvant
- ✓ Certificats et homologations techniques (ETA, abP) pour l'étanchement durable de toitures et de joints en béton étanche

Applications

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Symbole	Norme	Unité	Valeur
Résistance à la température			°C	90
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	EN 12086		4335
Masse volumique apparente			kg/m ³	1210
Comportement au feu		EN 13501-1		E



swisspor Romandie SA
Chemin du Bugnon 100
CH-1618 Châtel-St-Denis
romandie@swisspor.com

Vente + Administration
Tél. +41 21 948 48 48
vi@swisspor.com
dispo-romandie@swisspor.com

Support technique
Tél. +41 21 948 48 11
cdc@swisspor.com

Wecryl R 230 RAL 7032

Informations

Rendement	2,5 - 4,0 kg/m ²
Mélange	Température du support + 3°C, 10 kg PMMA – étanchéité + 0.4 kg Catalyseur (4%) Température du support + 5°C, 10 kg PMMA – étanchéité + 0.4 kg Catalyseur (4%) Température du support + 10°C, 10 kg PMMA – étanchéité + 0.4 kg Catalyseur (4%) Température du support + 15°C, 10 kg PMMA – étanchéité + 0.2 kg Catalyseur (2%) Température du support + 20°C, 10 kg PMMA – étanchéité + 0.2 kg Catalyseur (2%) Température du support + 25°C, 10 kg PMMA – étanchéité + 0.2 kg Catalyseur (2%) Température du support + 30°C, 10 kg PMMA – étanchéité + 0.2 kg Catalyseur (2%) Température du support + 35°C, 10 kg PMMA – étanchéité + 0.2 kg Catalyseur (2%) Température du support + 40°C, 10 kg PMMA – étanchéité + 0.1 kg Catalyseur (1%)