

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Alligator 2K-Elastospachtel 6250, incl. Härter 6251

Enduit à remplir à deux composants pour le remplissage élastique

Domaine d'emploi	Alligator 2K-Elastospachtel 6250 est un enduit à remplir à deux composants à mastiquer pour bois et boiseries (jalousies, fenêtres, portes, etc.) ainsi que pour des métaux et maçonneries. Excellente aptitude à mastiquer et remplir des fissures et trous ainsi que de réparer et former des défauts.
Propriétés	- Application aisée - Diminution faible - Excellente élasticité permanente - Ponçable - Correspond au Minergie-ECO - Etiquette environnementale suisse catégorie C
Données techniques	Forme de livraison Alligator 2K-Elastospachtel 6250 : pâteux Alligator Elastospachtel-Härter 6251 : liquide Rapport de mélange (parties en poids) 2,5 : 1 250 g Alligator 2K-Elastospachtel 6250 100 g Alligator Elastospachtel-Härter 6251 Mélanger très bien dans un rapport de mélange exact les deux composants. Mélanger soigneusement à un mélange homogène. Le mélange est prêt à l'emploi immédiatement. Potlife 30–60 min selon température, (expiration potlife imperceptible)
Supports	Le support doit être propre, sec, résistant et absorbant, et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, algues, mousses, couches friables ou autres impuretés. Les anciennes couches de peintures doivent être lavées, décapées ou poncées. Prétraiter le bois cru avec Arbotrol Trempage.
Application	Recouvrabilité Alligator 2K-Elastospachtel 6250 est recouvrable après séchage en profondeur avec des peintures les plus utilisées. Zone à spatule âgée de plus de 2–3 jours poncer légèrement. Température minimale de travail Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à +10 °C. Nettoyage des ustensiles Immédiatement après l'usage avec dissolvant Cyclon Universel 7.
Séchage DIN EN 53150	A +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, durcissement après env. 24 à 48 h, ponçable après env. 48 h. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.
Stabilité au stockage	Durée de stockage des deux composants : 12 mois maximum à +20 °C dans des emballages intacts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Données de sécurité	Classification/Conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 11 S

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.