

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Arbezol Lasotic

Glacis pour bois à base de solvants prêt à l'emploi, à pores ouverts pour l'intérieur et l'extérieur

Domaine d'emploi	Arbezol Lasotic est un glacis pour bois à base de solvants, prêt à l'emploi, à pores ouverts, pour les éléments en bois à dimensions semi-stables et non-stables, par ex. les bardages à chevauchement, planchéiages par rainure et languette (avant-toits), clôtures, pergolas, maisons de jardin, charpentes, volets. Destiné aux applications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur du bois indigène et exotique. Ne contient pas d'agents biocides.
Propriétés	- Très bel aspect de glaçage - Très bonne pénétration - Régularise l'humidité - Bonne résistance aux intempéries (protection efficace contre les rayons UV) - Aucun écaillage, donc facile à rénover - Application aisée - Etiquette environnementale suisse catégorie F
Données techniques	Base de liant Résines alkydes Pigments Oxydes de fer transparents Teintes Voir catalogue Arbezol. Autres teintes sur demande. Pour les éléments de bois soumis aux intempéries, ne pas utiliser l'incolore pour éclaircir les glacis teintés. Consistance Prêt à l'emploi, bien remuer ou brasser avant l'emploi Emballages 0,75 / 5 / 15 l Extrait sec DIN EN 53216 21–25 % (selon la teinte) Densité DIN EN 53217 0,850–0,875 g/ml (selon la teinte) Point d'inflammation DIN EN 53213 > 62 °C
Supports	Le bois doit être propre, sec et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, résine, poussière, lichen, mousse ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être testées pour s'assurer qu'elles sont adaptées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois fortement dégradées par les intempéries. Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 18 %, max. 12 % pour les fenêtres. Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales exposées à l'eau.
Système d'application	Ne pas utiliser l'incolore à l'extérieur. Due à leur formulation, les teintes claires sont plus perméables aux rayons UV, raison pour laquelle les surfaces exposées aux intempéries doivent recevoir trois couches. Remarque Pour la résistance aux intempéries et le choix de produits observe la norme EN 927-1. Bois neuf à l'extérieur 1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung BIP Plus 2–3x Arbezol Lasotic Vieux bois altérés par les intempéries Poncer jusqu'au bois sain et solide ou éliminer les résidus de peinture. 1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung BIP Plus 2–3x Arbezol Lasotic Appliquer 3 couches sur les surfaces très exposées aux intempéries. Rénovation Eliminer les anciennes couches de peinture avec une brosse de laiton

	(Scotch-Brite), poncer 2x Arbezol Lasotic Bois à l'intérieur 1–2x Arbezol Lasotic
Application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet (à la machine ou à la main). Consommation Par couche sur du bois raboté et poncé env. 0,05–0,08 l/m², brut de sciage env. 0,10–0,12 l/m². Les valeurs de consommation obligatoires sont à déterminer par des tests préalables. Afin d'obtenir une bonne résistance aux intempéries, il est nécessaire d'appliquer au minimum 2 couches sur du bois brut de sciage et 3 couches sur du bois poncé ou raboté. Nettoyage des outils Avec un Nitro- ou Universalverdünner.
Séchage DIN EN 53150	Recouvrable après environ 24 heures à +20 °C et 65 % d'humidité relative. Des températures plus basses ou un taux d'humidité plus élevé augmentent le temps de séchage.
Stabilité au stockage	Durée de stockage 36 mois maximum à +20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la lumière directe du soleil.
Remarque	Arbezol Lasotic n'est pas adapté aux surfaces horizontales, par exemple les mains courantes, sur lesquelles l'eau de pluie ou la neige peuvent rester. Dans ce cas, veuillez contacter notre service technique. Les composants du bois peuvent salir la façade de la maison. Ils sont lessivés par les surfaces en bois de bout. C'est pourquoi le bois de bout (extrémités et interfaces) doit être scellé par deux couches de peinture supplémentaires. Les substances contenues dans le bois peuvent entraîner une décoloration du glacis. Notre service technique vous donnera des conseils sur la composition de la peinture. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'info « Les nœuds jaunes (pas) un problème » ? Certaines espèces de bois (pin, méranti, etc.) peuvent être décolorées en raison de la présence naturelle de substances dans le bois. Traitez ces bois en plus avec PigaPur Isoprimer. En cas de doute, contactez notre service technique. L'effet des différentes teintes de lasure sur les supports varie, c'est pourquoi il faut toujours faire des essais sur le support à traiter. Inspectez régulièrement les surfaces en bois traitées et éliminez immédiatement les petits dommages. Cela permet de prolonger la durée de vie. Les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément à traiter doivent être respectées. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 700 g/l de la catégorie de produits A/f Lb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 630 g/l.
Données de sécurité	Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 11 S

arbezol

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch