

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Arbezol Lasoton

Véritable glaciis filmogène, contenant le minimum de solvant pour l'intérieur et l'extérieur

Domaine d'emploi	Arbezol Lasoton est un glaciis de haute qualité, prêt à l'emploi, contenant le minimum de solvant, à base d'huile modifiée pour des applications en extérieur et intérieur sur du bois indigène ou exotique, sans biocides. Spécialement indiqué pour des éléments de construction à stabilité dimensionnelle tels que fenêtres, portes, volets persiennes, balcon en résineux convient également pour des constructions où la stabilité n'est pas demandée tels que chalet, sous toiture, façade en bois.
Propriétés	- Très bel aspect de glaçage - A base d'huile modifiée - Excellente résistance aux intempéries (protection efficace contre les rayons UV) - Régularise l'humidité - Pas de limitation d'applications parce que sans agents biocides - Facile à rénover - Ne goutte pas (thixotrope) - Application aisée - étiquette environnementale suisse catégorie F
Données techniques	Base du liant Combinaison d'huile et de résine alkyde Pigments Oxydes de fer transparents Teintes Voir catalogue Arbezol. Autres teintes sur demande. Pour les éléments de bois soumis aux intempéries ne pas utiliser l'incolore pour éclaircir les glaciis teintés. Consistance Prêt à l'emploi (thixotrope) Emballages Voir liste des prix Extrait sec DIN EN 53216 55–57 % (selon la teinte) Densité DIN EN 53217 0,94–0,98 g/ml (selon la teinte) Point d'inflammation DIN EN 53213 > 62 °C
Supports	Le bois doit être propre, sec et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, résine, poussière, lichen, mousse ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être testées pour s'assurer qu'elles sont adaptées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois fortement dégradées par les intempéries. Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 18 %, max. 12 % pour les fenêtres.
Système d'application	Il est recommandé de traiter, au préalable, le bois de résineux à l'extérieur avec un produit de protection p.ex. contre le bleuissement. A l'intérieur 1-2x Arbezol Lasoton A l'extérieur Ne pas utiliser l'incolore à l'extérieur! Bois neuf à l'extérieur 1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung BIP Plus 2-3x Arbezol Lasoton (teinté), diluer la première couche d'env.10–20 % Vieux bois altéré par les intempéries Poncer jusqu'au bois sain et solide respectivement éliminer les résidus de peinture. 1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung BIP Plus 3x Arbezol Lasoton (teinté) Fenêtres (bois de conifères)

	1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol Hydro-Grundierung BIP Plus 3x Arbezol Lasoton (teinté) Rénovation Brosser les vieilles peintures ou éventuellement poncer légèrement. 2x Arbezol Lasoton (teinté) Remarque Se reporter à la fiche technique BFS. Pour la résistance aux intempéries et le choix de produits observer la norme EN 927-1.
Application	Au pinceau, au pistolet. Consommation Par couche, env. 0,06–0,09 l/m² selon l'absorption du bois. Les valeurs de consommation obligatoires sont à déterminer par des tests préalables. Dilution Avec Kunstharzverdünner. Nettoyage des outils Sitôt après usage au Nitro- ou Universalverdünner.
Séchage DIN EN 53150	Recouvrable après environ 24 heures à +20 °C et 65 % d'humidité relative. Des températures plus basses ou un taux d'humidité plus élevé augmentent le temps de séchage.
Stabilité au stockage	Durée de stockage 24 mois maximum à +20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la lumière directe du soleil.
Remarque	Arbezol Lasoton peut être doté en option d'un additif de protection du film. Le Lasoton d'Arbezol équipé d'une protection filmique contient les substances actives biocides 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON et 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON aux propriétés algicides/fongicides. L'eau provenant du nettoyage des outils de travail ne doit pas pénétrer dans le sol ou les eaux de surface. Selon le support, l'effet des différentes teintes de lasures sera différent, c'est pourquoi nous vous conseillons à chaque fois de faire un essai préliminaire du produit sur le support original. Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d'entretien sont à respecter et à appliquer.
Données de sécurité	Classification/Conseils de prudence Voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelle. Code de déchets 08 01 11 S

arbezol

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch