

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Arbosan SunStop extra

Fond pour le bois, à base d'eau, avec du stabilisateur de lignine pour l'extérieur

Domaine d'emploi	Arbosan SunStop extra fond pour le bois, à base d'eau, avec du stabilisateur de lignine avec un bon impact en profondeur pour l'extérieur. La combinaison protectrice de la lumière absorbe les rayons qui sont responsables de la réduction de la lignine et ralentit les effets nocifs de la lignine ainsi que le noircissement ou le grisaillement du bois. On utilisera l'Arbosan SunStop extra avec des Glacis Arbezol ou Arbosan WaterStop.
Propriétés	- Bon pouvoir d'absorption (effet en profondeur) - Réduit distinctement et durablement le noircissement et le grisaillement du bois en corrélation avec les lasures ou Arbosan WaterStop - Ralentit la réduction de la lignine et a un effet protecteur pour les couches de lasures - Régulation de l'humidité - Presque sans odeur - Application aisée - Avec protection du film - Etiquette environnementale suisse catégorie E
Données techniques	Base du liant Résine acrylate modifiée, à base d'eau Teinte Incolore Forme de livraison Prêt à l'emploi Emballages 1 / 5 / 20 l Extrait sec DIN EN 53216 Env. 14 % Densité DIN EN 53217 1,02 g/cm ³ Viscosité DIN/ISO 2431 12 s DIN 4 mm, 20 °C Valeur pH 7–8
Supports	Le bois doit être propre, sec et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, résine, poussière, lichen, mousse ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être testées pour s'assurer qu'elles sont adaptées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois très usées par les intempéries. La compatibilité avec les produits d'étanchéité doit être vérifiée auprès du fabricant de ces produits. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 % pour le bois à dimensions exactes et 18 % pour le bois non à dimensions exactes.
Système d'application	Bois brut 1x Arbosan SunStop extra est recouvrable au pinceau avec Arbosan Water Stop ou des vernis et des glacis à solvants ou diluable à l'eau, par exemple: ▪ Arbezol Hydrosotic ▪ Arbezol Industrie-Finish ▪ Arbezol Lasotic ▪ Arbezol Lasotec ▪ Arbezol Aqualin ▪ Arbezol Lasoton ▪ Arbotrol Naturöl-Lasur
Application	Au pinceau, au pistolet (avec une couche supplémentaire). Consommation Env. 100–200 g/m ² dépendant de la méthode d'application, de la structure et de la capacité d'absorption du bois

	Dilution Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Nettoyage des outils Bien laver à l'eau immédiatement après usage. Nettoyer le produit séché avec un diluant universel.
Séchage DIN EN 53150	À +20 °C et 65 % d'humidité relative, le bois est sec au toucher au bout de 2 à 3 heures environ. Après un séchage d'une nuit, le bois peut être traité à volonté. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.
Stabilité au stockage	Durée de stockage 24 mois maximum à +20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la lumière directe du soleil.
Remarque	Arbosan SunStop extra ne protège que partiellement contre les effets des intempéries. Pour des constructions en bois exposées, il faut appliquer un système de peinture adéquate. Le bois de chêne ne doit pas être traité. Arbosan SunStop extra contient la substance active biocide 3-IOD-2-PROPINYLBUTYL-CARBAMAT. L'eau provenant du nettoyage des outils ne doit pas pénétrer dans le sol ou dans les eaux de surface. Inspectez régulièrement les surfaces en bois traitées et éliminez immédiatement les petits dommages. Cela permet de prolonger la durée de vie du produit. Les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément à traiter doivent être respectées. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 30 g/l de la catégorie de produits A/h Wb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 15 g/l.
Données de sécurité	Code de déchets 08 01 12 Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles.

arbezol

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch