

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Arbotrol Terrasse

Glacis naturel et élastique à base d'huiles végétales de hautes qualités pour terrasses

Domaine d'emploi	Arbotrol Terrasse est un glacis contenant des solvants, à base d'huiles végétales de haute qualité. Arbotrol Terrasse convient, teinté, pour le traitement de lasure, hydrofuge, à pores ouverts et d'imprégnation du bois des terrasses, par exemple en bois dur, en sapin de Douglas ou en mélèze, ainsi que des éléments de construction en bois ne respectant pas ou peu les dimensions. Le glacis possède une excellente capacité de diffusion de la vapeur d'eau, de très bonnes propriétés de régulation de l'humidité et un effet protecteur élevé contre les rayons UV ou les intempéries. Arbotrol Terrasse est disponible en plusieurs teintes de lasure pour bois.
Propriétés	- Bonne élasticité permanente - A base d'huiles végétales - Hydrophobe - Pour l'imprégnation - Perméable à la vapeur - Protection efficace contre les rayons UV par des pigments d'oxydes de fer transparents - Application facile - Odeur très faible - Régularise l'humidité - Facile à rénover - Sans biocides - Etiquette Environnementale Suisse catégorie F
Données techniques	Base du liant A base d'huiles végétales Pigments Oxydes de fer transparents Teintes Voir catalogue Arbezol Consistance Prêt à l'emploi (bien remuer ou brasser avant l'emploi) Emballages 0,75 / 5 l Extrait sec DIN EN 53216 52–56 % Densité DIN EN 53217 0,87 g/cm³ Viscosité DIN/ISO 2431 12 s DIN 4 mm / 20 °C
Supports	Le bois doit être propre, sec, absorbant et exempt de substances pouvant nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, résine, poussière, lichens, mousses, couches non adhérentes ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être contrôlées quant à leur aptitude et leur capacité de charge pour des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois fortement dégradées par les intempéries. L'humidité du bois doit être de 18 % maximum.
Système d'application	Bois neuf (sensible au bleuissement) 1x Arbotrol Grundierung BP Plus 1x Arbotrol Terrasse Peinture d'entretien de terrasses (ancienne peinture intacte) 1–2x Arbotrol Terrasse Vieilles terrasses altérées par les intempéries poncer jusqu'au bois sain et solide, nettoyer avec Dr. Schutz Holzentgrauer 1x Arbotrol Grundierung BP Plus 1x Arbotrol Terrasse Arbotrol Terrasse incolore ne convient pas pour l'extérieur ! Attention : enlever impérativement le surplus de produit avec un chiffon. Cela permet d'éviter les taches de brillance et le replâtrage.

Application	Au pinceau. Bien remuer avant l'emploi. 2–3 heures après la première couche, l'huile qui n'a pas pénétré dans le bois doit être enlevée avec un chiffon non pelucheux. Un lissage avec Siavlies après la première couche améliore la finition. Dilution Prêt à l'emploi. En cas de besoin diluer avec térébenthine subsidiaire. Consommation Par couche sur du bois raboté et poncé env. 0,080–0,130 l/m². Les valeurs de consommation obligatoires sont à déterminer par des tests préalables. Température d'application optimale +15–20 °C. Nettoyage des outils Sitôt après usage au Kunstharzverdünner.
Séchage DIN EN 53150	A une température de +20 °C et une humidité relative de l'air de 65 % recouvrable après env. 24 h. Par des températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée, le temps de séchage se prolonge.
Stabilité au stockage	Durée de stockage 24 mois max. à +20 °C dans des emballages non entamés. Conserver au frais et au sec. Stable au stockage à des températures inférieures au point de congélation jusqu'à -5 °C. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.
Remarque	Observer pour la résistance aux intempéries et le choix de produits la norme EN 927-1. Appliquer chaque année une couche d'entretien, ce qui prolonge la durée de vie. Les lignes directives ASEPP/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Arbotrol Terrasse peut être doté en option d'un additif de protection de film. Arbotrol Terrasse équipée d'un additif de protection du film contient les substances actives biocides 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON et 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON aux propriétés algicides/fongicides. L'eau provenant du nettoyage des outils de travail ne doit pas pénétrer dans le sol ou les eaux de surface.
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 700 g/l de la catégorie de produits A/f Lb et est donc conforme. Teneur en COV : 400 g/l max.
Données de sécurité	Attention ! Arbotrol Terrasse contient de l'huile de lin. Les chiffons imbibés peuvent s'enflammer spontanément. Ne pas les laisser sécher à l'air, mais les conserver dans une boîte métallique hermétiquement fermée ! Tenir hors des sources d'inflammation ! Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 11 S

arbezol®

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch