

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Boscalit Isoliergrund 3531 weiss

Fond à base de solvants pour l'intérieur et l'extérieur avec un effet d'isolation excellent sur des fonds difficiles

Domaine d'emploi	Boscalit Isoliergrund 3531 weiss est un fond à base de solvants pour l'intérieur et l'extérieur avec un effet d'isolation excellent sur des fonds difficiles comme béton, crépis, plâtre, bois, etc. Destiné à isoler les taches d'eau, restes de nicotine et dommages causés par le feu (faire des essais aux préalables). Boscalit Isoliergrund 3531 weiss est insaponifiable, possède une excellente adhérence sur les différents fonds et peut ensuite être recouvert par les dispersions de la gamme Exponit, PigaPur Exterior ou les produits à base de solvants p. ex. PigaSil 70 glanz ou Tosanol Seidenglanzlack. Peut être appliqué en tant que couche de finition à l'intérieur uniquement.
Données techniques	Base du liant Résines vinyle-polymère Pigments Dioxyde de titane rutile Teinte Blanc Degré de brillant Mat Forme de livraison Prêt à l'emploi, légèrement pâteuse Emballage Voir liste des prix Extrait sec DIN EN 53216 67 % Densité DIN EN 53217 1,50 g/ml Point d'inflammation DIN EN 53213 +25 °C Etiquette environnementale suisse catégorie G
Supports	Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, algues, mousses, couches non adhérentes ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être testées pour s'assurer qu'elles sont adaptées et qu'elles peuvent supporter des revêtements ultérieurs. Enlever les couches de frittage ou les contaminants avant d'appliquer l'Acide Liquide.
Système d'application	Recouvrable avec le produit usuel à un composant, diluable à l'eau ou à teneur en solvants.
Application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet. Dilution Avec Verdünner 2846. Le degré de dilution dépend de la porosité du fond. Boscalit Isoliergrund 3531 weiss contient des solvants en et doit être utilisé en intérieur que dans des locaux bien aérés. Les matériaux peuvent absorber les solvants et, parfois, les retenir longtemps. Vérifier de ce fait les supports et, si possible, n'appliquer en intérieur que sur de petites surfaces. Aérer intensivement les pièces durant plusieurs jours. Dans le cas contraire, nous vous recommandons Boscalit Aqua-Isoliergrund. Teintage Avec des pâtes pigmentaires Pintasol (max. 5 %, durée de conservation limitée). Consommation Env. 100–150 g/m² selon l'absorption du support, pour 1 seule couche. Nettoyage des outils Verdünner 2846 ou Cyclon Universalverdünner 7.
Séchage DIN EN 53150	A +20 °C et 65 % d'humidité relative, non collant au bout de 20 minutes environ et recouvrable au bout de 3 heures environ. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.
Stabilité au stockage	Durée de stockage 24 mois maximum à +20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la lumière directe du soleil.

Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 750 g/l de la catégorie de produits A/h Lb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 530 g/l.
Remarque	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Données de sécurité	Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 11 S

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch