

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Boscanol Ölfarbe

Peinture à l'huile 3 en 1 de haute qualité à base de matières premières renouvelables pour l'intérieur et l'extérieur

Domaine d'emploi	Peinture à l'huile 3 en 1 de haute qualité à base de matières premières renouvelables, pour des peintures durables. Utilisation universelle à l'intérieur et à l'extérieur, convient à tous les bois indigènes tels que l'épicéa, le sapin, le pin, le chêne, etc. ainsi qu'aux surfaces métalliques apprêtées. Ne pas utiliser sur des supports galvanisés. Spécialement conçu pour les ouvrages en bois ne respectant pas les dimensions, comme les coffrages en bois, les lambris de façade, les charpentes, les pergolas, les sous-faces, les colombages, les bardeaux ou les clôtures.
Propriétés	- 3 en 1 : convient comme couche de fond, intermédiaire ou de finition - Hydrofuge et régulant l'humidité - Excellente durabilité et résistance aux intempéries - Très bonne élasticité permanente, pas de fragilisation ni de fissuration - Bonne stabilité de la teinte et de la lumière des tons colorés - Application facile - Etiquette environnementale suisse catégorie E
Données techniques	Liants huile de lin, huile de carthame et dérivés de tall oil Pigments Dioxyde de titane et pigments colorés résistants à la lumière Teinte blanche ou multicolore selon tous les nuanciers courants ou selon un échantillon Résistance de la teinte selon la fiche technique BFS n° 26 Classe : B / Groupe : 1–3 selon la teinte Degré de brillance Soyeux Forme de livraison Prêt à l'emploi Emballage 1 / 5 kg Extrait sec DIN EN 53216 85–92 % Densité DIN EN 53217 1,40–1,55 g/ml Adhérence selon DIN EN ISO 2409 GT 0–1
Support	Convient pour l'intérieur et l'extérieur, sur des espèces de bois indigènes comme l'épicéa, le sapin, le pin, le chêne, etc. ou des métaux non zingués, ainsi que pour la rénovation d'anciennes peintures à l'huile. Le support doit être propre, sec, porteur, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, lichens, mousses, couches non adhérentes ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être contrôlées quant à leur aptitude et leur capacité de charge pour des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois fortement dégradées par les intempéries. La compatibilité avec les matériaux d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant des matériaux d'étanchéité. L'humidité du bois doit être de 15 % maximum pour le bois à dimensions et de 18 % maximum pour le bois non à dimensions. En intérieur < 8 %. Pour les bois extérieurs menacés par le bleuissement et les champignons, utiliser Arbotrol Grundierung BP Plus, comme imprégnation préventive. Veuillez consulter la fiche technique n° 18 du BFS.
Système d'application	Laver les anciennes couches intactes et adhérentes avec de l'eau ammoniacuée, bien poncer. 1–2x Boscanol Ölfarbe, diluée à env. 5–10 %

	Poncer le bois usé et grisonné à l'extérieur jusqu'à la substance saine du bois. 1x Arbotrol Grundierung BP Plus selon la capacité d'absorption 3x Boscanol Ölfarbe, diluée à env. 5 % Bois neuf ou très absorbant à l'extérieur 1x Arbotrol Grundierung BP Plus 3x Boscanol Ölfarbe, diluée à env. 5 % Nouveau bois à l'intérieur 1x Boscanol Ölfarbe, diluée à env. 10–50 %, selon la capacité d'absorption 1–2x Boscanol Ölfarbe, diluée à environ 5 % Fer et acier 1x Cyclac Rostschutzgrund 4032 ou Bosaqua 2K-Primer 2–3x Boscanol Ölfarbe						
Application	Peindre, rouler, pistolet (Airmix). Dilution Appliquer au pinceau ou au rouleau jusqu'à env. 5 % avec Terpentinersatz, pistolet jusqu'à env. 10–20 % avec Kunstharzverdünner 422. Mise en teinte Avec les pâtes de mise en teinte Pintasol, jusqu'à 3 % max. Consommation Environ 100–180 g/m² en fonction de la méthode d'application, de la structure et de la capacité d'absorption du support. Les valeurs de consommation obligatoires doivent être déterminées par des essais préalables. Température minimale d'application Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à +10 °C et ne pas exposer directement au soleil. Ne pas appliquer le produit si l'humidité de l'air est supérieure à 80 %. Nettoyage des outils Immédiatement après usage avec du substitut de térébenthine, du diluant pour Kunstharzverdünner 422 ou du diluant universel Cyclon 7.						
Séchage DIN EN 53150	<table> <tr> <td>Sec hours poussière</td><td>après 6–8h</td></tr> <tr> <td>Sec au toucher</td><td>après 2–3 jours</td></tr> <tr> <td>Recouvrable</td><td>après 2–3 jours</td></tr> </table> Les indications dépendent de la température ambiante et du support, de l'épaisseur de la couche ainsi que de l'humidité relative et du renouvellement de l'air. Si Boscanol Ölfarbe est peinte trop tôt, le séchage complet peut être retardé de plusieurs semaines. Pour certaines espèces de bois, comme le chêne ou le pin, il peut y avoir des retards de séchage en raison de la présence naturelle de substances dans le bois.	Sec hours poussière	après 6–8h	Sec au toucher	après 2–3 jours	Recouvrable	après 2–3 jours
Sec hours poussière	après 6–8h						
Sec au toucher	après 2–3 jours						
Recouvrable	après 2–3 jours						
Stabilité au stockage	Durée de stockage max. 12 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.						
Remarques particulières	En raison de la teneur en huiles naturelles, un jaunissement foncé peut se produire sur les surfaces peu exposées à la lumière. Lors du séchage des huiles naturelles, une odeur typique peut apparaître, qui disparaît après quelques jours. Une peau peut se former dans l'emballage en raison du séchage par oxydation, celle-ci doit être enlevée avec précaution avant l'application. Certaines espèces de bois (pin, méranti, etc.) peuvent se décolorer en raison de la présence naturelle de substances dans le bois. Traiter ces bois en plus avec PigaPur Iso-primer. En cas de doute, adressez-vous à notre service technique. Contrairement aux peintures à base de résine alkyde, les peintures à l'huile restent élastiques beaucoup plus longtemps et nécessitent moins de travaux de rénovation. Ces propriétés positives nécessitent un entretien continu. En fonction des intempéries, ces surfaces peuvent être rafraîchies avec le glacis à l'huile naturelle Arbotrol. Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance. La Boscanol Ölfarbe peut être dotée en option d'un agent de protection du film. Une protection du film est recommandée pour les applications extérieures. La Boscanol Ölfarbe équipée d'une protection du film contient les substances actives biocides 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON et 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON aux propriétés algicides/fongicides. L'eau provenant du nettoyage des outils de travail ne doit pas pénétrer dans le sol ou les eaux de surface.						

Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 300 g/l de la catégorie de produits A/d Lb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 210 g/l.
Données de sécurité	Attention ! La Boscanol Ölfarbe contient de l'huile de lin. Les chiffons imbibés peuvent s'enflammer spontanément. Ne pas les laisser sécher à l'air libre, mais les conserver dans une boîte métallique hermétiquement fermée ! Tenir à l'écart des sources d'inflammation ! Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 11 S

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch