

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Cyclon KS-Primer

Primer réactif exempt de chromate et de plomb à un composant séchant à l'air

Domaine d'emploi	Primer réactif à un composant séchant à l'air, exempt de chromate et de plomb pour l'intérieur et l'extérieur sur les supports les plus divers, fer, acier, aluminium, cuivre et zincor. Peut être utilisé comme Shop-Primer ou fond anti corrosion, recouvert avec des vernis de finition appropriés. Prépondérant dans le secteur d'industrie et bâtiment peinture.
Propriétés	- Excellente adhérence sur supports métalliques - Très bonne protection contre la rouille - Séchage et recouvrabilité rapide - Bonne recouvrabilité avec couche de finition appropriée (voir conseil système d'application) - Etiquette environnementale suisse catégorie G
Données techniques	Base du liant Polybutyral de vinyle Pigment Combinaison de pigments Teintes Gris Degré de brillant Satiné mat Emballages 20 kg Extrait sec DIN EN 53216 env. 36 % Densité DIN EN 53217 1,04 g/cm ³ Viscosité DIN/ISO 2431 115 s (DIN 4mm) Point d'inflammation DIN EN 53213 +23 °C L'adhérence Selon DIN EN ISO 2409 GT 0–1
Supports	Le support doit être propre (dégraissé) et sec. Les produits de corrosion sont à éliminer avant l'application.
Système d'application	Peintures de finition appropriées telles que ▪ Tosanol Seidenglanzlack ▪ Tosaqua 2K-PUR-Emaille ▪ PigaPur Exterior ▪ Tosadur 2K-Lack 6700 ▪ PigaSil 70 glanz
Application	Au pistolet (airless), trempage, par arrosage. Application au rouleau et au pinceau seulement pour des petites surfaces. Dilution Cyclon Universalverdünner 7. Viscosité pour l'application (DIN 4 mm) Pistolet conventionnel 18–25 s Airless 25–50 s Trempage 25–40 s Arrosage 25–40 s Consommation en fonction de l'objet, des supports, de l'application, de l'épaisseur de couche. A l'utilisation comme fond d'accrochage 70–110 g/m ² (10–15 µm), comme Shop-Primer 110–170 g/m ² (15–25 µm). Nettoyage des ustensiles Avec Cyclon Universalverdünner 7.

Séchage DIN EN 53150	Hors poussière après env. 15 min Hors poisse après env. 60 min Recouvrable après env. 60 min au pistolet
Stabilité au stockage	Durée de stockage 24 mois maximum à +20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la lumière directe du soleil.
Remarque	Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Données de sécurité	Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 11 S

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch