

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Expoflex Haft-/Tiefgrund 6760

Couche de fond incolore, à base de solvants, pour supports minéraux.

Domaine d'emploi	Expoflex Apprêt adhésif/fond 6760 est une couche de fond incolore, à base de solvants, pour les peintures intérieures et extérieures. Peut être utilisé sur pratiquement tous les supports, tels que les enduits neufs, le béton apparent, ainsi que sur les peintures existantes telles que les peintures à dispersion, à la chaux, minérales, à l'émulsion, à l'huile ou à base de résine synthétique.
Propriétés	- Excellent pouvoir de pénétration - Réduit le pouvoir absorbant excessif du support - Consolide les endroits non adhérents de la surface du support - Bonne base d'adhérence pour les couches suivantes - Étiquette environnementale suisse catégorie G
Données techniques	Liant : résine polymérisée Conditionnement Liquide prêt à l'emploi, légèrement trouble Emballage 5 / 20 l Extrait sec DIN EN 53216 9,5 % Densité DIN EN 53217 0,84 kg/l Viscosité DIN/ISO 2431 13 s DIN 4 mm Point d'éclair DIN EN 53213+ 45 °C
Support	Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, algues, mousses, couches friables ou autres impuretés. Vérifier que les surfaces à revêtir sont adaptées et aptes à recevoir les revêtements suivants. Éliminer les couches de frittage ou les impuretés avant d'appliquer Acide Liquide. Le béton neuf doit avoir plus de 6 mois, le crépi plus de 4 semaines.
Système d'application	Support friable, plâtre 1x Expoflex Haft-Tiefgrund 6760 1x Expoflex Fassadenmattfarbe (diluer avec 10 à 20 % de Kunstharzverdünner 422) 1x Expoflex Fassadenmattfarbe (diluer avec 10 % de Kunstharzverdünner 422) Support sain 1x mélange de peinture mate pour façades Expoflex et Expoflex Haft-Tiefgrund 6760 Expoflex jusqu'à 50 % (selon le pouvoir absorbant du support) 1x Expoflex Fassadenmattfarbe ou 1x Exponit *** (spécialement pour les teintes brillantes)
application	Au pinceau (imprégner au préalable), au pistolet ou au rouleau Dilution Avec le diluant pour résine synthétique 422. Consommation Environ 100–250 g/m ² selon la méthode d'application et le pouvoir absorbant du support. Éviter les zones brillantes. Température minimale d'application Ne pas appliquer à une température ambiante et une température du support inférieure à +5 °C. Nettoyage des outils Avec le diluant pour résine synthétique 422.
Séchage DIN EN 53150	À +20 °C et 65 % d'humidité relative, non collant après env. 1 h et recouvrable après env. 14 h. Des températures plus basses ou une humidité plus élevée prolongent le temps de séchage.

Stabilité au stockage	Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.
Remarque	Les normes et directives ASEPP/BFS, SIA applicables à l'élément à traiter doivent être respectées. Respecter et utiliser les listes de contrôle, les protocoles d'essai et les instructions d'entretien ASEPP.
Directive 2004/42/CE	Le produit est conforme à la norme, car il ne dépasse pas la valeur maximale de 750 g/l de la catégorie de produits A/h Lb. Teneur en COV : max. 750 g/l.
Données de sécurité	Classification/Conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 11 S

Les informations ci-dessus ne constituent que des indications générales. Les conditions de travail qui échappent à notre contrôle et la grande diversité des matériaux utilisés excluent toute responsabilité quant à ces informations. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais suffisants. Nous ne pouvons garantir que la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche technique sont désormais caduques.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch