

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Exponit BB

Peinture dispersion à bon pouvoir couvrant pour intérieur, classe d'abrasion humide 2

Domaine d'emploi	Exponit BB est une peinture dispersion bien couvrante, sans solvants, pour des peintures intérieures résistantes. Exponit BB convient sur le béton apparent, les enduits blancs et de ciment, les enduits synthétiques, la maçonnerie, le plâtre, le bois ou les papiers peints, dans les bâtiments industriels et d'habitation.
Propriétés	- Excellent pouvoir couvrant - Résistant aux frottements - Très bon déroulement - Perméabilité à la vapeur d'eau élevée - Faible consommation - Propriétés de traitement sans problème - Sans solvant et sans odeur - Conforme à Minergie-ECO, eco 2 - Etiquette environnementale suisse catégorie B
Données techniques	Liant Dispersion de polymère Pigment Dioxyde de titane Rutile Teinte blanche et tons pastel selon tous les nuanciers courants ou selon échantillon Degré de brillance Mat Forme de livraison Pâteux, à diluer avec de l'eau pour l'application Emballage de 5 / 20 kg Extrait sec DIN EN 53216 63 % (valeur moyenne) Densité selon DIN EN 53217 1,50 g/cm³ (valeur moyenne) Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN EN 1062 valeur sd= 0,014 m, élevée V₁ Résistance à l'abrasion humide selon ISO 11998 classe 2 Rapport de contraste (pouvoir couvrant) selon DIN EN 13300 classe 1 (> 99,5 %) Granulométrie maximale S₁ fine (< 100 µm)
Support	Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, couches non adhérentes ou autres impuretés. Enlever ou poncer les couches de frittage ou les contaminants et dé-poussiérer soigneusement avant d'appliquer l'Acide Liquide. Les taches d'eau, de nicotine et de bois doivent être isolées au préalable avec Boscalit Aqua-Isoliergrund. Les surfaces à revêtir doivent être contrôlées quant à leur aptitude et leur capacité de charge pour les revêtements suivants. La compatibilité avec les matériaux d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant des matériaux d'étanchéité.
Système d'application	Une couche de fond préalable avec Tiefgrund LF améliore l'adhérence et les propriétés d'application et évite la formation éventuelle de taches sur les supports extrêmement maigres. Pour les supports normalement/faiblement absorbants, Exponit BB peut être utilisé comme couche de fond, dilué avec 10 % de Tiefgrund LF. Crépi neuf, vieux crépi, béton, papier peint ingrain 1–2xExponit BB Plâtre 1x Tiefgrund LF, ExpoSil Primer ou Expoflex Primer 1–2xExponit BB Anciennes couches de peinture à dispersion dans le cas d'anciennes couches bien adhérentes. 1–2xExponit BB

Application	Peindre, rouler, au pistolet (Airless). Dilution Avec de l'eau. Au pinceau/au rouleau jusqu'à 15 %, au pistolet jusqu'à 20 %. Possibilité de mise en teinte avec les couleurs pleines Exponit 2000, les couleurs pleines Exponit *** ou les pâtes de mélange Pintasol (max. 2 %). Consommation Environ 250–300 g/m² pour 2 couches sur un support à structure fine, dépendant de la méthode d'application, de la structure et de la capacité d'absorption du support. Température minimale d'application Ne pas appliquer en dessous de +5 °C de température ambiante et de température du support. Nettoyage des outils Bien laver à l'eau immédiatement après usage. Nettoyer la peinture séchée avec un diluant nitro.
Séchage DIN EN 53150	A + 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec en surface et recouvrable après env. 4–6 h. Sec en profondeur et résistant aux sollicitations après env. 3 jours. Des températures plus basses ou une humidité de l'air plus élevée prolongent le temps de séchage.
Stabilité au stockage	Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil
Remarques particulières	Exponit BB peut être doté en option d'un additif de protection du film. L'Exponit BB équipé d'une protection du film est un produit traité et contient la substance active 3-IOD-2- PROPINYL BUTYL CARBAMAT. L'eau provenant du nettoyage des outils de travail ne doit pas pénétrer dans le sol ou dans les eaux de surface. Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément de construction à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Directive 2004/42/CE	Le produit est inférieur à la valeur maximale de 30 g/l de la catégorie de produits A/a Wb et est donc conforme. Teneur en COV : max. 1 g/l.
Données de sécurité	Code de déchets 08 01 12 Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles.

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch