

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Lithomatt L

Peinture intérieure mat, à base de solvant, inodore, exempt de tension, pour des murs et des plafonds

Domaine d'emploi	Peinture intérieure mat à base de solvant, inodore, exempt de tension, pour plafonds et murs neufs ou en rénovations. Peut être appliqué sans couche de fond préalable sur des supports solides tels que le plâtre, le béton, le mortier, la chaux ou des couches anciennes de peinture à la colle viables. Lithomatt L a de bonnes caractéristiques isolantes contre les taches de nicotine, de suie et d'eau.
Propriétés	- Inodore - Exempt de tension - Bonne efficacité isolante - Séchage sans incrustation - Surface mat, sans reprises - Excellente perméabilité à la vapeur d'eau - Application économique - Etiquette environnementale suisse catégorie F
Données techniques	Base du liant Liants spéciaux, biosourcés et exempt de tension Pigments Dioxyde de titane rutile Teinte Blanc Degré de brillant Mat Forme de livraison Prêt à l'emploi, thixotrope Emballages Voir liste des prix Extrait sec DIN EN 53216 70 % (valeur moyenne) Densité DIN EN 53217 1,52 g/ml (valeur moyenne)
Supports	Le support doit être propre, sec, solide, absorbant et exempt de substances pouvant nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, couches non adhérentes ou autres contaminants. Enlevez ou poncez les couches de frittage ou les contaminants et dépoussiérez soigneusement avant d'appliquer l'Acide Liquide. Les surfaces à revêtir doivent être testées pour s'assurer qu'elles conviennent aux revêtements suivants. Non qualifié pour les espaces humides et des supports fortement alcalins.
Système d'application	Sur support absorbant 1–2x Lithomatt L Sur support non-absorbant 1–2x Lithomatt L appliquer et étaler régulièrement.
Application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet (airless). Elément filtrant vert (Wagner), largeur de maille env. 500 µm Dilution Avec Verdünner geruchlos. Airless Dilution dépend de l'appareil, 10 % au max. avec Verdünner geruchlos. Consommation Env. 100–125 g/m² par couche, dépend du support. Nettoyage des ustensiles Avec Terpentinersatz.

Séchage DIN EN 53150	Hors poussière après env. 2h Sec à toucher après env. 3–4 h Recouvrable après env. 12 h Résistant au lavage après env. 1 semaine Résistant au frottement après env. 2 semaines
Stabilité au stockage	Durée de stockage 12 mois maximum à +20 °C dans des emballages non ouverts. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la lumière directe du soleil.
Remarque	Lithomatt L peut être dopé en option avec un additif de protection du film. Le Lithomatt L équipé d'une protection du film contient les substances actives biocides 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON et 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON aux propriétés algicides/fongicides. L'eau provenant du nettoyage des outils ne doit pas pénétrer dans le sol ou les eaux de surface. Le liant du Lithomatt L est formulé à base d'huile végétale - cette technologie se caractérise par un dégagement d'odeur faible, mais diminuant avec le temps. Dans les endroits sensibles, MicroSil Ultra ou ExpoSol Wohnraumfarbe sont à préférer. Respecter les normes et directives ASEPP/BFS et SIA applicables à l'élément à traiter. Respecter et utiliser les listes de contrôle ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.
Données de sécurité	Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 11 S

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Telefon +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch