

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Tosanol Seidenmattlack

Email mat de haut de gamme pour bois et métaux, à faible odeur, pour l'intérieur

Domaine d'emploi	Tosanol Seidenmattlack est un email mat de haut de gamme pour l'application à l'intérieur sur bois et métaux (portes, armoires, etc.) A souligner que Tosanol Seidenmattlack reste longtemps ouvert de sorte qu'il s'applique aisément et s'étale facilement.
Propriétés	- Haut pouvoir garnissant - Mise en œuvre très aisée - Excellent arrondi (aucune tendance aux coulures) - Séchage rapide - Très bonne résistance au jaunissement - Odeur neutre - Exempt de solvants aromatiques selon la directive VdL - Etiquette Environnementale Suisse catégorie F
Données techniques	Base du liant Combinaison de résine alkyde Solvant Hydrocarbures désaromatisés Teintes Blanc, les teintes maison Bosshard et les teintes pastel sont exemptes de solvants aromatiques. Toutes les autres teintes sont pauvres en solvants aromatiques. Degré de brillant Mat Forme de livraison Prête à l'emploi, légèrement thixotropique, bombe aérosol Emballages 1 / 5 kg / Spraydose Extrait sec DIN EN 53216 63–70 % (valeur moyenne) Densité DIN EN 53217 1,2–1,4 g/ml (valeur moyenne)
Supports	Le support doit être propre, sec, porteur, absorbant et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence, telles que graisse, huile, poussière, couches non adhérentes ou autres impuretés. Les surfaces à revêtir doivent être contrôlées quant à leur aptitude et leur capacité de charge pour des revêtements ultérieurs. La compatibilité avec les produits d'étanchéité doit être clarifiée avec le fabricant de ces produits.
Système d'application	Anciennes peintures intactes et adhérentes Laver avec de l'eau ammoniacale, bien poncer 1-2x Tosanol Seidenmattlack Bois neuf à l'intérieur 1x PigaPur Primer ou Boscalit Aqua-Isoliergrund (composants du bois) 1-2x Tosanol Seidenmattlack Fer à l'intérieur 1x Cyclac 4032 Rostschutzgrund ou Bosaqua 2K-Primer 1-2x Tosanol Seidenmattlack Zinc à l'intérieur 1x PigaPur Primer, Boscapox 2K-Primer 4500 ou Bosaqua 2K-Primer 1-2x Tosanol Seidenmattlack
Application	Au pinceau, au rouleau, au pistolet (airless). Par des procédures d'application différentes (haute et basse pression) une différence de couleur est possible. Faire des essais préliminaires. Dilution Avec Verdünner geruchlos ou Terpentinersatz. Teintage Avec pâtes pigmentaires Pintasol (max. 2 %).

	Consommation Env. 120–150 g/m² sur un support lisse et prétraité. Nettoyage des outils Avec Verdünner geruchlos, Terpentinersatz ou Cyclon Universalverdünner 7.												
Séchage DIN EN 53150	S'applique à +20 °C et 65 % d'humidité relative Les températures plus basses ou l'humidité plus élevée ainsi que la circulation insuffisante de l'air prolongent le temps de séchage. <table> <tr> <td>Hors poussière</td><td>après env. 3 h</td></tr> <tr> <td>Hors poisse</td><td>après env. 6 h</td></tr> <tr> <td>Sec au toucher</td><td>après env. 12 h</td></tr> <tr> <td>Sec en profondeur</td><td>après env. 24 h</td></tr> <tr> <td>Ponçable</td><td>après env. 24 h</td></tr> <tr> <td>Recouvrable</td><td>après env. 24 h</td></tr> </table>	Hors poussière	après env. 3 h	Hors poisse	après env. 6 h	Sec au toucher	après env. 12 h	Sec en profondeur	après env. 24 h	Ponçable	après env. 24 h	Recouvrable	après env. 24 h
Hors poussière	après env. 3 h												
Hors poisse	après env. 6 h												
Sec au toucher	après env. 12 h												
Sec en profondeur	après env. 24 h												
Ponçable	après env. 24 h												
Recouvrable	après env. 24 h												
Stabilité au stockage	Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.												
Remarque	Tosanol Seidenmattlack peut être doté en option d'un additif de protection du film. Le Tosanol Seidenmattlack équipé d'une protection du film contient les substances actives biocides 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON et 4,5-DICHLOR-2N-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON aux propriétés algicides/fongicides. L'eau provenant du nettoyage des outils de travail ne doit pas pénétrer dans le sol ou les eaux de surface. Teintes en extérieur, respectez BFS dépliant No. 26 „Farbveränderung von Beschichtungen im Aussenbereich“. Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d'entretien sont à respecter et à appliquer.												
Bombe aérosol	Tosanol Seidenglanzlack est disponible en aérosols. Durée de vie 24 mois Domaine d'emploi Agiter la bombe pendant 3 min. Vaporiser uniformément en croix. Après utilisation, retourner la bombe et vider la valve. Distance de pulvérisation 25 cm Code de déchets 15 01 10 S Prescription de transport UN 1950												
Données de sécurité	Classification/conseils de prudence Voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette actuelles. Code de déchets 08 01 11 S												

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch