

Collano H 96-19

Colle de contact exempte de solvants

Caractéristiques

Base

Dispersion de résine polymère

Couleur

Blanc

Densité

48%

Viscosité (Brookfield)

8'000 mPa·s

Valeur pH

7

Forme

Liquide

Inflammabilité

Ininflammable

Stockage

12 mois dans les emballages
d'origine non ouverts à 15–25 °C
(sensible au gel)



Champs d'application et matériaux

Des tests de collages sont recommandés en raison de la variété des matériaux, indispensables pour les panneaux alcalins. Convient pour les stratifiés, les chants minces en ABS ou PVC, aluminium, plomb, liège, cuir, linoléum, mousse de polyuréthane, textiles, feutres, feuilles décoratives entre eux et sur matériaux dérivés du bois, matériaux absorbants et non absorbants. D'autres applications sont possibles. Ne convient pas aux applications extérieures et aux collages de placage bois. Risque d'oxydation sur le fer, le cuivre et le laiton.

Performance et caractéristiques des matériaux

Résistance à la température

Jusqu'à +110 °C

Écolabel

eco 2, bien approprié pour Minergie-ECO

Unité d'emballage

Bidons en plastique de 2,5

Données d'application

Application sur les deux faces. Les indications fournies reposent sur les résultats obtenus lors de tests de collage réalisés dans des conditions climatiques standard (20 °C et 65% d'humidité relative). D'autres conditions peuvent entraîner des écarts dans les indications.

Quantité à appliquer de la colle

Quantité à appliquer totale 140–220 g/m², selon la capacité d'absorption des matériaux

Pression

0,1–0,8 N/mm², plus la pression est élevée, plus la cohésion est élevée

Température d'application

15–35 °C

Temps de pressage minimum

Quelques secondes

Temps d'évaporation

> 25 minutes

Temps de pose

< 4 heures

Mise en œuvre

Appliquer la colle régulièrement sur les deux faces avec un rouleau. Sur des matériaux poreux et fortement absorbants, comme par exemple les chants de panneaux de particules, il est recommandé d'appliquer une deuxième couche après un temps d'attente de 5 minutes. Le temps d'évaporation peut être accéléré par la chaleur (föhn, infra-rouge).

Important

Ne joindre les deux parties ensemble que lorsque la colle est transparente. Un pressage uniforme au rouleau de pressage ou à la presse est une condition essentielle pour un collage durable.

Nettoyage

A l'état humide avec de l'eau. Une fois durci, mécaniquement ou à l'eau chaude.

Mesure de protection

Veuillez respecter les consignes figurant dans la fiche de données de sécurité.

Les fiches techniques actuelles sont disponibles sur:
collano.com/fr/telechargements

Garantie

Nous garantissons la qualité irréprochable et constante de ce produit fabriqué conformément aux normes de qualité ISO. Nos recommandations d'application et les conditions indiquées émanent d'une longue expérience et sont confirmées par la pratique. Les matériaux auxquels ce produit sera associé, de même que les conditions dans lesquelles il sera utilisé peuvent toutefois influencer sensiblement sur ses propriétés. D'où la nécessité, pour ses utilisateurs, d'effectuer des essais préalables. Nous vous recommandons de consulter préalablement notre service technique pour toute application ou condition de mise en œuvre s'écartant de nos recommandations. Les conditions générales de vente et de livraison de Collano sont appliquées.