



## Fixit 166 SL plus

Enduit plâtre super léger à la machine avec pont d'adhérence

**Utilisation:**

Fixit 166 SL plus est un enduit en plâtre monocouche avec pont d'adhérence intégré pour le lissage des murs et plafonds dans les locaux secs. Il peut aussi être utilisé comme enduit de fond au plâtre. Il convient aux supports suivants: maçonnerie en brique, brique silico-calcaire, pierre naturelle, béton cellulaire, béton. Le support doit être propre, sec et porteur. Pour les supports d'absorption irrégulière, appliquer Fixit 496 Fein brûlage. Pour des épaisseurs d'application > 25 mm sur du béton, il est recommandé d'appliquer au préalable un pont d'adhérence peigné horizontalement, comme par ex. Fixit 346 Pont d'adhérence quartz spécial, avec adjonction de ciment.

**Propriétés:**

- Avec pont d'adhérence intégré
- Très léger et bon rendement
- Pour murs et plafonds
- Enduit de finition ultrafin à gicler
- Application facile
- Régulateur d'humidité
- Très haut rendement
- Travail rationnel
- Certifié eco et A+
- Certifié EC1 plus (GEV Ecode)

**Mise en œuvre:****Données techniques**

| N° d'art.                              | 2000141962                                  | 2000142026     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage                       |                                             |                |
| Unités par emballage                   | 24 unité/pal                                |                |
| Quantité par unité                     | 20 kg/unité                                 | 1.000 kg/unité |
| Adjonction d'eau                       | 18 - 19 L/sac                               |                |
| Consommation                           | env. 0,5 kg/m <sup>2</sup> /mm              |                |
| Délai de mise en œuvre                 | env. 90 min                                 |                |
| Épaisseur de couche                    | min. 10 mm, sur plafonds en béton min. 5 mm |                |
| Masse volumique à sec                  | env. 550 kg/m <sup>3</sup>                  |                |
| Résistance à la compression (28 jours) | ≥ 2 N/mm <sup>2</sup>                       |                |
| Résistance à la flexion (28 jours)     | ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>                     |                |

**Composition:**

- Liants : plâtre naturel, chaux hydratée
- Agrégats : Perlite, charge à la chaux
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneurs d'air, agent réglant la prise, agent d'adhérence

**Généralités:**

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:**

Peut être appliqué avec les machines usuelles pour les enduits ou à la main. Afin d'éviter les décollements, appliquer les enduits contenant du plâtre en une seule couche et sur des supports secs.

**Conditions de mise en œuvre:**

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).



## Fixit 166 SL plus

Enduit plâtre super léger à la machine avec pont d'adhérence

---

**Traitement ultérieur:**

Les enduits de plâtre doivent pouvoir sécher rapidement. Pour éviter la condensation sur la surface enduite fraîchement appliquée, une bonne ventilation des locaux après l'application doit être assurée. Le processus de séchage doit être favorisé par une aération ciblée régulière et un chauffage adéquat. Mettre en marche les chauffages en augmentant progressivement la température. Une aération et un chauffage insuffisants des locaux entraînent, pour les produits en plâtre, la formation de pustules, de frittages ainsi que de moisissures et favorisent l'oxydation des métaux non traités.

---

**Stockage:**

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 3 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

---

**Certificats:**

---

**Autres indications:**

---

**Remarques particulières:**

Ne pas poser de faïences.

---

**Dispositions générales:**

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.