



Fixit 203

Crépi de finition avec chaux hydraulique

Utilisation: Fixit 203 est un crépi de finition minéral à peindre pour l'intérieur et l'extérieur. Ce produit permet de reconstituer fidèlement les crépis des monuments historiques. Les enduits hydrauliques constituent les meilleurs supports. Préparer les anciens enduits de fond de résistance insuffisante avec Fixit 493 Stabilisateur de support à base minérale.

Propriétés:

- Restauration de crépis historiques et autres applications possibles
- Hydrophile et donc très bonnes propriétés d'ouverture à la diffusion et à la capillarité
- Applicable à l'intérieur comme à l'extérieur
- Certifié eco
- Certifié A+

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000578332
Type d'emballage	
Unités par emballage	40 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Granulométrie	0 - 1 mm
Adjonction d'eau	5 - 6 L/sac
Consommation	env. 1,3 kg/m ² /mm
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Épaisseur de couche	1 - 3 mm

Composition:

- Liants : chaux hydraulique, chaux hydratée blanche, ciment blanc
- Agrégats : sable calcaire, granulométrie 0 - 1 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger Fixit 203 avec de l'eau propre et mettre en œuvre à la main. L'adjonction de chaux à blanchir dans l'eau de gâchage améliore la souplesse de l'enduit et augmente la résistance du crépi. Humidifier le support avant l'application. La surface peut être structurée à la truelle, frottée au sac, à la brosse, au badigeon, etc.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 12 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats:



Autres indications:





Fixit 203

Crépi de finition avec chaux hydraulique

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support).
Avant d'appliquer une couche de peinture, l'enduit doit être suffisamment carbonaté
Exception : les peintures à la chaux peuvent être appliquées frais sur frais.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.