



Fixit 207

Enduit de fond pour soubassement avec chaux hydraulique

Utilisation: Fixit 207 est un enduit de soubassement minéral adapté aux monuments historiques. Ce produit intervient avec des mesures supplémentaires comme couches de bitume, plaques filtrantes, chemises de drainage etc.
Le support doit être propre, sec et porteur. Selon le système d'assainissement avec des enduits Fixit, les maçonneries contenant des sels et/ou humides nécessitent des mesures spéciales.

Propriétés:

- Hydrophile et donc très bonnes propriétés d'ouverture à la diffusion et à la capillarité
- Peut être mis en œuvre à la machine pour un assainissement économique
- Comme enduit à rempocher et de fond
- Certifié eco

Mise en œuvre:



Données techniques

N° d'art.	2000578334	2000082164
Type d'emballage		
Unités par emballage	40 unité/pal	
Quantité par unité	25 kg/unité	1.000 kg/unité
Granulométrie	0 - 4 mm	
Adjonction d'eau	4 - 5 L/sac	
Consommation	env. 1,6 kg/m ² /mm	
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min	
Épaisseur de couche	min. 15 mm	

Composition:

- Liants : chaux hydraulique, chaux hydratée
- Agrégats : sables de carrière et concassé granulométrie 0 - 4 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger Fixit 207 avec de l'eau propre et appliquer à la main ou à la machine.
Si l'application s'effectue en plusieurs couches, rendre la couche d'enduit précédente très rugueuse avant son durcissement.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 12 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats:



Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support).
Les enduits de fond à base minérale peuvent présenter des fissures dues au retrait pendant la prise. Recommandation : application de plusieurs couches en maintenant l'humidité.
Ne pas talocher le crépi frais.



Fixit 207

Enduit de fond pour soubassement avec chaux hydraulique

Dispositions générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.