



Fixit 735

Crépi minéral (au silicate) intérieur

Utilisation: Crépi de finition au silicate prêt à l'emploi pour l'intérieur, adapté aux supports à la base de chaux, chaux-ciment et ciment.
 Le support doit être propre et porteur.
 Appliquer préalablement Fixit 471 Couche de fond Premium ou GreoPrime Couche d'apprêt uni.

- Propriétés:**
- Minéral
 - Structure blanche et régulière
 - Prêt à l'emploi
 - Durable
 - Application économique
 - Haute adhérence
 - Certifié EC1 plus (GEV Ecodecode)

Mise en œuvre:



Données techniques				
N° d'art.	4283100	2000960427	2000960428	2000960429
Type d'emballage				
Unités par emballage	24 unité/pal			
Quantité par unité	25 kg/unité			
Remarques	Jusqu'à épuisement du stock			
Granulométrie	1 mm	1 mm	1,5 mm	0,5 mm
Structure de grain	Ribé plein	Ribé plein	Ribé plein	
Consommation	env. 1,65 kg/m²	env. 1,65 kg/m²	env. 2,25 kg/m²	env. 1,25 kg/m²
Comportement au feu	A2-s1, d0			

- Composition:**
- Liant : Silicate de potassium
 - Agrégats : sables de marbre, calcite
 - Additif : agent de conservation

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Types de substrats:

Enduits de fond chaux: Ne pas utiliser sur ces supports.

Enduits de fond chaux/ciment: adaptés

Enduit de fond léger: Sur spatulage d'égalsation (Fixit 461, Fixit 462)

Crépi d'isolation thermique: Sur spatulage d'égalsation (Fixit 461, Fixit 462)

Béton: Sur spatulage d'égalsation (Fixit 461, Fixit 462)

Ancien crépi minéral sans peinture:

Ancien crépi avec peinture minérale:

Ancien crépi organique:

Enduits de fond secs à base de plâtre:

Plaque de plâtre et fibres de papier (p. ex. Fermacell):

Mise en œuvre: Bien brasser le matériau avant l'emploi et régler éventuellement la consistance de mise en œuvre avec max. 0,5 l d'eau.
 Appliquer à épaisseur du grain avec une truelle inoxydable et structurer à la taloche en bois, en matière synthétique ou en polystyrène.

Traitement ultérieur: Protéger d'un séchage trop rapide et de l'humidité!



Fixit 735

Crépi minéral (au silicate) intérieur

Stockage: En bidon et/ou sac original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 12 mois.

Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).
Par temps frais et changeant il y a danger de formation de taches en raison de condensation de l'eau de pluie.
Observer un délai de 3 – 4 semaines avant d'appliquer Fixit 735 sur les enduits de fond à base de ciment secs.
Le liant est caustique. Protéger les yeux et la peau.
Recouvrir les éléments de construction en verre, métal ainsi qu'en pierre naturelle et synthétique.
Pour des structures de crépi fin $\leq 1,0$ mm, le support doit avoir un niveau de qualité Q3.

Séchage

Le temps de prise de Fixit 735 dépend de la température et de l'humidité relative de l'air. Des températures basses et/ou des humidités de l'air élevées retardent le séchage. À une température de l'air et du support de +20° C et une humidité relative de l'air de 65 %, les travaux de peinture peuvent commencer après environ 10 jours. Il convient toutefois de ne peindre Fixit 735 qu'après une carbonatation suffisante et complète.

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.