

Produktdatenblatt

Lehm-Deckputz 530 blanco

Weiss oder einfärbbar

Produktebeschreibung	Der Lehm-Deckputz 530 blanco ist ein weisser, mineralischer und diffusionsoffener Deckputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm für den Innenbereich. Für die individuelle Farbgebung wird während der Hand-Verarbeitung eine pulverförmige Pigmentmischung zugegeben.
Zusammensetzung	Bindemittel: gereinigter Lehm, weisse Tonerde Zusatzstoffe: Kalksande Zusatzmittel: Cellulosefasern, Wasserrückhaltemittel, etc. Pigmentmischung: anorganische Pigmente, Füllstoffe
Anwendungsbereich	Der Lehm-Deckputz 530 blanco eignet sich als ein dünnschichtiger, weisser oder eingefärbter Wand- und Deckenputz. Als Untergründe eignen sich insbesondere der Lehm-Armiermörtel 515 und der gröbere Lehm-Grundputz 510 grezzo. Auf schwach saugenden Untergründen, wie zB. Putzträgerplatten und dgl., muss vorgängig als Haftbrücke der Lehm-Armiermörtel 515 mit Armierungsgewebeeinlage orange appliziert werden.
Schichtstärke	2 - 4 mm
Verbrauch	pro m ² ca. 1.2 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Gebinde à 15 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Gebinde ca. 4 - 5 Liter. Nach 30 Minuten Ruhezeit erneut aufrühren und verarbeiten. Verarbeitungszeit bis max. 2 Tage, wenn die Oberfläche abgedeckt wird Verarbeitung nicht unter +5° C und nicht über 30°C. Untergründe vorher mit einem Sprühgerät vorbenetzen. Die pulverförmige Pigmentmischung wird trocken in Lehmputz eingestreut und mit einem Rührwerk gleichmässig verteilt. Der vorbereitete Lehm-Deckputz 530 blanco wird anschliessend in das Anmachwasser zugegeben, gut eingerührt und von Hand auf genügend feste, tragfähige, und saubere Untergründe 2-schichtig aufgetragen. Die 2. Schicht wird auf den angesteiften Deckputz der 1. Schicht appliziert. Anschliessend wird mit dem Schwamm-brett abgefilzt oder mit der Glättkelle abgeglättet. Die Einfärbung bei der maschinellen Verarbeitung erfolgt über Handzugabe. Für Folgebeschichtungen ist eine Trocknungszeit von mind. 7 Tagen einzuhalten. Zur Verfestigung von abgefilzten Oberflächen wird eine 2-schichtige GranoMin-Imprägnierung empfohlen.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine
Das Produkt ist gemäss CLP-Verordnung
nicht eingestuft

P260d: Staub nicht einatmen.
P280e: Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

