

Crépi ribage minéral RPM



Description du produit

Crépi de finition minéral hydroactif, à base de liants de chaux blanche/ciment blanc. Exempt de biocides, à peindre. Est également disponible teinté.



Art-Nr.	161.000.0000		
Application	Couche de finition pour les systèmes K5/K6 et H6-crépi. Pour une conception polyvalente des façades de bâtiments.		
Support	L'enduit de base doit être propre, exempt de poussière et sec et présenter une surface régulière et plane. Le temps de durcissement de l'enduit de base dépend de l'épaisseur de la couche et des conditions météorologiques.		
Préparation	Verser 10 litres d'eau dans un récipient, ajouter un sac de crépi ribage minéral et bien remuer. Le matériau doit avoir une consistance homogène et être exempt de grumeaux.		
Préparation du support	Avant l'application du crépi de finition, mouiller le support à des températures élevées et sous l'effet du vent (pas de gouttes d'eau). Protéger du rayonnement solaire direct. Les crépis de base doivent toujours être rendus rugueux horizontalement à partir d'un grain d'appui du crépi de finition d'au moins 2-3 mm (coup de balai grossier).		
Mise en œuvre	Avec une truelle en acier inoxydable à l'épaisseur et le structurer avec un outil approprié. La masse mélangée doit être utilisée dans les 2 heures suivant sa préparation. Pour le système aquaROYAL granulométrie demandée de crépi ribage minéral: 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm. Épaisseur minimale de couche 3.0 mm Les directives générales de la fiche d'information de l'ASMPP «Utilisation de crépis extérieurs et d'isolations thermiques extérieures crépies dans les zones de soubassement» s'appliquent aux exécutions au niveau du soubassement. Ne pas travailler en dessous de + 5°C / au-dessus de + 25°C température de l'air et de la surface, en cas de danger de gel et de vent fort pendant la période de séchage. Bien couvrir les parties attenantes de la construction. En cas de projections, laver immédiatement à l'eau. Nettoyer immédiatement à l'eau les outils et appareils utilisés.		
Outil de ribage	Type de crépi de finition		
	Typ V ribé plein	Frottier de ponçage bois et polystyrène	
	Typ N strié	Frottier de ponçage en plastique	
Structures		Taille de grains	
	Typ V ribé plein	1.5 / 2 / 2-3 / 3-4 / 4-5 mm	
	Typ N strié	1.5 / 2 / 2-3 / 3-4 mm	

Consommation	Grain	env. kg/m²	env. kg/m²
		Typ V	Typ N
	1.5 mm	2.5	2.5
	2 mm	2.6	2.6
	2-3 mm	3.3	3.3
	3-4 mm	4.0	4.0
	4-5 mm	5.0	
Repeindre ultérieurement	Après séchage complet et durcissement (env. 4 semaines, vérifier l'alcalinité), le crépi ribage minéral RPM (s'il n'est pas teinté) doit être peint. - pour le système aquaROYAL, indépendamment de la granulométrie, épaisseur minimale du crépi de finition par granulométrie 3 mm (valable également pour les structures du crépi multicouches). Application de la peinture: KEIM aquaROYAL-Color peinture silicate monocomposante ou KEIM Purkristalat peinture silicate bicomposante - avec un système de crépi de finition conventionnel avec une peinture sarnagranol appropriée		
Mesures de protection	Doit être protégés des influences suivantes jusqu'à durcissement complet, selon SIA 243:2008, Art. 5.1.6: pluie battante vent fort pénétration nocif du soleil températures nocives, gel et chaleur		
Instruction de sécurité	P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P260d: Ne pas respirer les poussières. P280e: Porter des gants de protection/ protection des yeux. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501e: Produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.		
Mentions de danger	H315: Provoque une irritation cutanée. H318: Provoque des lésions oculaires graves. H335: Peut irriter les voies respiratoires.		
Forme de livraison	Poids par sac	25	kg
	Palette à	25	sacs
Stockage	Stocker dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées. Stocker à température ambiante dans le récipient d'origine. Dans les récipients fermés et stockés dans un endroit sec, le produit se conserve jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production: voir l'emballage.		
Elimination des déchets	Ne pas déverser dans les égouts ou éliminer avec les ordures ménagères. Mélanger la matière résiduelle avec de l'eau, laisser durcir et éliminer avec les déchets inertes. Numéro de déchet selon EAK: 10 13 14. Les emballages vides sont à ramener dans un centre de recyclage des déchets.		