

Fiche technique

Granolan finition siliconisée (SO-V, SO-N)

Description du produit C'est un ribage de finition, modifié à la silicone, lié à la dispersion. Ce crépi hydrophobe est résistant aux intempéries, possède une bonne perméabilité à la vapeur d'eau et une faible capillarité.

Composition
Liants: dispersion polymère
Additifs: farines marmoréennes et sables, pigments colorés, fibres etc.
Adjuvants: eau, agent épaississant et mouillant, agent non-mousseux etc.

Champ d'application Les supports idéaux sont les dégrossissages, égalisations, lissages, spatulations, panneaux support d'enduit. Ne pas utiliser dans les parties du socle. Tous les supports doivent être traités préalablement avec Granolan couche de fond siliconisée.

Consommation	Type	Granulométrie	Consummation	Structure	Teinte
	SO-N	1.0 mm	2.0 kg/m ²	négative	oui
	SO-N	1.5 mm	2.3 kg/m ²	négative	oui
	SO-N	2.0 mm	2.9 kg/m ²	négative	oui
	SO-N	3.0 mm	4.0 kg/m ²	négative	oui

Structure: striée/rayée avec taloche en plastique

Type	Granulométrie	Consummation	Structure	Teinte
SO-V	1.0 mm	2.1 kg/m ²	positive	oui
SO-V	1.5 mm	2.5 kg/m ²	positive	oui
SO-V	2.0 mm	3.1 kg/m ²	positive	oui
SO-V	3.0 mm	4.2 kg/m ²	positive	oui
SO-V	4.0 mm	6.5 kg/m ²	positive	oui

Structure: ribée plein avec taloche en sagex

Form de livraison Bidon à 25 kg

Traitement Ne pas travailler en dessous de +5° C

Le support doit être absolument solide, propre et sec, régulier et libre de résidus solubles tels que colle, acide tannique, huile de coffrage etc. Les supports poreux, friables et fortement sablonneux sont à éliminer.
Brassage intensif dans le bidon. Au besoin, la cohérence peut être adaptée

en ajoutant un peu d'eau.

Appliquer régulièrement le crépi avec une spatule inoxydable en épaisseur du grain.

Spéciaux:

- Une exposition directe au soleil est à éviter.
- Ne pas utiliser la finition siliconisée dans le secteur des soubassements.

Remarques

Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).

Stockage

Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 12 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

Elimination

Ne pas vider dans les égouts ou évacué avec les déchets urbains.

No de déchet suivant le CED: 10 13 99.

Emballages contaminés: Eliminer comme le produit non utilisé. Les emballages vides doivent être mis à la disposition d'une entreprise locale pour leur recyclage, leur récupération ou leur élimination.

Indications de sécurité**Mentions de danger: aucun**

P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

P305a: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières.

P501e: produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.

Granol SA

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

