

Fiche technique

Gasogran 900

Dégrossissage léger

Description du produit	Gasogran 900 dégrossissage léger est un mortier léger à base de ciment avec une granulométrie maximale de 1 mm pour l'application à l'intérieur et extérieur.	
Composition	Liants: ciment de Portland, chaux hydratée Additifs: pierres calcaires, adjonctions légères Adjuvants: entraîneur d'air, additif de rétention d'eau, adjuvant hydrophobe, etc.	
Champ d'application	Particulièrement indiqué sur des supports en béton cellulaire, briques isolantes, briques légères, briques terre-cuites, briques silico-calcaires et béton. Pour des supports extérieurs en béton, il faut prétraiter la surface avec le pont d'adhérence Granol Haftogran 177 avec la truelle dentelée (4 mm). À l'intérieur, le pont d'adhérence combiné Granolan est indiqué. Gasogran 900, après assèchement suffisant, convient à l'admission de finitions minérales et synthétiques, lissages, spatulations et plaques céramiques (< 1600 cm ²). Ce dégrossissage n'est pas approprié pour des secteurs humides fortement sollicités comme lavages, douches publiques.	
L'épaisseur de la couche	Intérieur: 10 - 15 mm Extérieur: 15 - 20 mm Épaisseur extérieure pour maçonnerie d'une brique : 18 – 30 mm	
Consommation	par m ² env. 16 kg/15 mm et env. 11 kg/10 mm	
Form de livraison	Sac à 30 kg et en silo	
Traitement	Addition d'eau par sac env. 10 litres Temps de traitement 120 – 180 minutes Ne pas travailler en dessous de +5° C Gasogran 900 est appliqué à la machine ou à la main sur des supports solides, propres et secs. Les couches pelliculaires sont à enlever. Pour obtenir l'épaisseur demandée on applique en deux couches «frais sur frais». Lorsque l'exposition aux rayons de soleil et au vent fort (Foehn), l'application n'est pas recommandée (danger de fissures de retrait). Le dégrossissage doit être protégé lors de telles conditions météorologiques (ombrager, humecter etc.).	

Remarques

Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).

Stockage

Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

Elimination

Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Mélanger le matériel restant avec de l'eau, laisser durcir et évacuer comme les déchets de béton. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 14. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.

Indications de sécurité**Danger**

H315: Provoque des irritations cutanées.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Réagit avec l'humidité très alcaline.

P260d: Ne pas respirer les poussières.

P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.

P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501e: Eliminer le contenu/récipient dans un mode assuré.

Granol SA

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

info@granol.ch, www.granol.ch

