

Fiche technique

Granoplan 90

Lissage léger au ciment à la machine

Description du produit	Granoplan 90 est un lissage à prise accélérée à base de ciment pour l'application à l'intérieur et l'extérieur. On peut l'utiliser sans pont d'adhérence directement sur le béton avec une humidité intérieure jusqu'à 4 %. Il a une forte capacité de résistance et il est facile à travailler.
Composition	Liants: ciment, agents de liant organiques Additifs: matières de remplissage minérales Adjuvants: entraîneur d'air, additif de rétention d'eau, etc.
Champ d'application	Granoplan 90 est particulièrement indiqué pour la construction neuve, mais aussi pour l'assainissement et la rénovation. Il adhère sans pont d'adhérence sur le béton, briques, briques silico-calcaires, et sur panneaux divers liés en ciment. Grâce à sa prise spéciale, un traitement ultérieur peut être effectué après 3 jours en cas des bonnes conditions sur le chantier et en respectant les instructions de mise en œuvre de la couche suivante. Approprié spécialement pour lisser (surface Q3) et aussi comme support pour recevoir des finitions minérales et synthétiques, giclages et spatulations. Sur les couches suivantes minérales, il faut ajouter du liant A (1 kg/sac). Ne convient pas comme support pour les revêtements 2K.
L'épaisseur de la couche	3 – 8 mm
Consommation	par m ² env. 1.1 kg/mm
Form de livraison	Sac à 30 kg et en Big-Bag
Traitement	Addition d'eau par sac env. 14 litres Temps de traitement env. 50-60 minutes; il peut être gratté après env. 1.5 h et pendant 2-3 heures. Ne pas travailler en dessous de +5° C Granoplan 90 est appliqué à la machine ou à la main sur des supports solides, propres et secs.

Traitement	Structure recommandée:
-------------------	------------------------

- Appliquer le matériel dans une épaisseur d'env. 3-7 mm (selon le support) à la main ou à la machine, puis étaler avec la truelle ou la spatule à long manche et attendre fin que le matériel commence à durcir.
- Presser la surface avec la truelle ou la spatule à long manche, attendre env.30 minutes, puis gratter (Q2).
- Il faut une deuxième couche pour une surface très lisse (Q3). Appliquer peu de matériel à la main et lisser. La deuxième couche doit être appliquée dans les premières 4 heures ou il faut attendre au minimum 1 jour.

Granoplan 90 ne doit pas être mélangé avec d'autres produits.

Remarques

Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).

Stockage

Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.

Elimination

Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Mélanger le matériel restant avec de l'eau, laisser durcir et évacuer comme les déchets de béton. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 14. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.

Indications de sécurité**Danger**

H315: Provoque des irritations cutanées.
H318: Provoque des lésions oculaires graves.
H335: Peut irriter les voies respiratoires.
Faible en chromate selon SN EN 196/10.
Ciment de Portland [Cr(VI) < 0.2 ppm],
CAS-Nr. 65997-15-1,
EG-Nr. 266-043-4

Réagit avec l'humidité très alcaline.

P260d: Ne pas respirer les poussières.
P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501e: Eliminer le contenu/récipient dans un mode assuré.

Granol SA

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

