

Fiche technique

Enduit lisse 260

Enduit lisse léger pour plafond

Description du produit	Granol enduit lisse 260 convient pour l'application d'une couche sans utiliser le pont d'adhérence. Pour atteindre une qualité de surface Q3 il faut le lisser légèrement avec une taloche à manche. Les agents légers de remplissage garantissent un traitement facile et un rendement augmenté. La prise accélérée permet de travailler en suite, du tirage au grattage jusqu'au lissage. Avec peu d'effort on arrive à faire beaucoup de surface.
Composition	Liants: Plâtre, liant organique Additifs: Charges minérales fines et légères Adjuvants: Épaississant, agent de rétention d'eau, etc.
Champ d'application	L'enduit lisse 260 est un crépi blanc pour les nouvelles constructions, les assainissements et les rénovations. Il convient aux supports en béton, en briques silico-calcaires, en diverses panneaux de construction minérales et brique. L'enduit lisse 260 est un support idéal pour les revêtements, les spatulations, les enduits et les ribages minéraux à liants synthétiques. Les revêtements ultérieurs purement minéraux doivent être additionnés de liant A (1 kg/sac).
La force de couche	Enduit monocouche sur plafonds : 5mm
Consommation	Par m ² environ 0.5 kg / mm forche de couche
Form de livraison	Sac à 25 kg
Traitement	Addition d'eau par sac env. 30 litres Temps d'utilisation, y compris la phase de lissage : jusqu'à 120 minutes Temps d'ouverture : jusqu'à 40 minutes Ne pas travailler en dessous de +5° C L'enduit lisse 260 s'applique à la machine ou à la main sur des supports suffisamment solides, porteurs et propres. Il est étirable pendant environ 30 minutes et peut être lissé en 1.5 heures pour obtenir une surface lisse comme un enduit blanc (niveau de qualité Q3).

Traitement	L'enduit lisse 260 a une capacité de rétention jusqu'à 15 mm. Sa docilité et sa facilité d'utilisation pendant le traitement permettent à l'utilisateur d'être très efficace. Structure recommandée : - appliquer avec la machine à enduire équipée d'un manteau semi-performant en une force de couche d'environ 8 mm (selon le support), étirer à la truelle ou à la spatule à manche. Attendre ensuite jusqu'à ce qu'un léger durcissement soit visible (environ 15 minutes). - Presser la surface avec la truelle ou la spatule à manche (fermeture des pores), attendre environ 15 minutes, puis gratter et lisser (qualité de surface Q3 possible).	
Remarques	Les documents en vigueur tels que les normes, les recommandations SIA, les fiches techniques de l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres (ASEPP) ainsi que l'état actuel de la technique de construction servent de base. Les fiches techniques actuelles des produits (www.granol.ch) sont toujours déterminantes pour l'utilisation des produits.	
Stockage	Stocker à l'endroit accessible seulement à personnes autorisées. Tenir dans l'emballage original à la température ambiante. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de la production: voir sur l'emballage.	
Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans la canalisation ou avec les ordures ménagères. Mélanger le matériel restant avec de l'eau, laisser durcir et évacuer comme les déchets de béton. Code d'élimination conformément au CED:10 13 14. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.	
Indications de sécurité	Danger H318: Provoque des lésions oculaires graves. Hydroxyde de calcium, No. CAS 1305-62-0, No. EG 215-137-3 Réagit avec l'humidité très alcaline.	P260d: Ne pas respirer les poussières P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincez doucement à l'eau pendant quelques minutes. Enlevez les lentilles de contact existantes si possible. Continuez à rincer. P501e: Les déchets et les conteneurs doivent être éliminés de manière sûre.