

Fiche technique

Kalkogran 305

Mortier de restauration fin

Description du produit	Kalkogran 305 mortier de restauration fin est un enduit minéral beige avec une granulométrie maximale de 0.3 mm.
Composition	Liants: chaux blanche hydratée, ciment blanc Additifs: pierres calcaires, adjonctions légères Adjuvants: additif de rétention d'eau, fibres, etc.
Champ d'application	Kalkogran 305 mortier de restauration fin est utilisé comme crépis d'égalisation pour les tra-vaux de restauration et rénovation. Sur surfaces structurées et fines, il est utilisé pour les fini-tions minérales et il est aussi idéal sur des dégrossissages à base de ciment et de chaux, cré-pis et peintures anciens et sur panneaux de support divers à l'intérieur et l'extérieur. En combi-naison avec le filet d'armature pour crépi, il en résulte un enro-bage résistant pour l'élimination de fissures capillaires. Idéal pour recevoir des ribages de finition, finitions à gicler, spatulations, etc. à base minéral ou dispersion.
L'épaisseur de la couche	2 - 5 mm
Consommation	par m ² env. 1.2 kg/mm épaisseur de la couche
Form de livraison	Sac à 30 kg
Traitement	Addition d'eau par sac env. 10 litres Temps de traitement env. 70 minutes Ne pas travailler en dessous de +5° C Kalkogran 305 est appliqué à la main ou avec la machine sur des supports solides, propres et secs. Pour deux couches, la première est à gratter impérativement.
Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).

Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.	
Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Mélanger le matériel restant avec de l'eau, laisser durcir et évacuer comme les déchets de béton. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 14. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.	
Indications de sécurité	Danger H315: Provoque une irritation cutanée. H318: Provoque des lésions oculaires graves. H335: Peut irriter les voies respiratoires. Pauvre en chromate selon la norme SN EN 196/10 Ciment de Portland [Cr(IV) < 0.2 ppm], CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4 Hydroxyde de calcium CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3 Réagit avec l'humidité très alcaline.	P260d: Ne pas respirer les poussières. P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501e: Eliminer le contenu/récipient dans un mode assuré.