

Fiche technique

Kalkogran 410

Structure pleine

Description du produit Kalkogran 410 finition extérieure structure pleine est un ribage minéral à base de chaux blanche /ciment blanc.

Composition

Liants:	chaux hydratée, ciment blanc
Additifs:	calcaire
Adjuvants:	additif de rétention d'eau, etc.

Champ d'application Idéal sur des dégrossissages à base de chaux/ciment. Dans la partie du socle (terrain) ne pas utiliser la finition minérale extérieure. Le Kalkogran 410 est à peindre ou hydrophober absolument après la carbonatation.

L'épaisseur de la couche Minimum: 1 mm

Consommation	<u>Granulométrie</u>	<u>Consommation</u>
	0.5 mm	env. 2.5 kg/m ²
	1.0 mm	env. 2.5 kg/m ²
	1.5 mm	env. 2.5 kg/m ²
	2.0 mm	env. 2.6 kg/m ²
	2 – 3 mm	env. 3.3 kg/m ²
	3 – 4 mm	env. 4.0 kg/m ²
	4 – 5 mm	env. 4.4 kg/m ²

Form de livraison Sac à 25 kg

Traitement

Addition d'eau par sac env. 6-7 litres
 Temps de traitement env. 50 minutes
 Ne pas travailler en dessous de +5° C

Kalkogran 410 s'applique à la main sur des supports solides, propres et secs. Il est recommandé de mouiller le support (dégrossissage chaux/ciment), de préférence la première fois la veille et la seconde fois avant l'application (pas d'eau d'égouttage). Protéger la finition en début de prise (évent. légèrement arroser) de la chaleur et du séchage trop rapide (vent).

Remarques	Pour base correspondante, veuillez prendre en considération les documents valables comme les normes SIA, fiches techniques de l'ASMPP ainsi que l'état actuel de la technique en bâtiment. Les fiches techniques sont toujours déterminantes pour l'utilisation de nos produits (www.granol.ch).	
Stockage	Stocker à un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Dans un emballage fermé et entreposé au sec, la durabilité du produit est garantie jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production voir sur l'emballage.	
Elimination	Ne pas éliminer le matériel dans les canalisations ou avec les ordures ménagères. Mélanger le matériel restant avec de l'eau, laisser durcir et évacuer comme les déchets de béton. Code d'élimination conformément au CED: 10 13 14. Eliminer à la décharge locale les emballages vides pour le recyclage, la récupération ou l'élimination.	
Indications de sécurité	Danger H315: Provoque une irritation cutanée. H318: Provoque des lésions oculaires graves. H335: Peut irriter les voies respiratoires. Pauvre en chromate selon la norme SN EN 196/10 Ciment de Portland [Cr(IV) < 0.2 ppm], CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4 Hydroxyde de calcium CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3 Réagit avec l'humidité très alcaline.	P260d: Ne pas respirer les poussières. P280e: Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501e: Eliminer le contenu/récipient dans un mode assuré.