

Mortier de collage et d'enrobage K&E



Description du produit

Mortier sec prêt à l'emploi pour le collage et l'enrobage. Peut être couvert d'enduits de finition organiques et minéraux de sarnagranol.



Art-Nr.	101.000.0000			
Application	Collage des panneaux d'isolation thermique sur des supports propres et solides. Enduction des panneaux d'isolation thermique tout en enrobant le treillis d'armature.			
Préparation	Préparer 8 litres d'eau avec le contenu d'un sac de bien, mélanger manuellement ou mécaniquement. Correction de consistance, si nécessaire, en ajoutant de l'eau ou de mortier sec.			
Mise en œuvre	Utilisation du mortier préparé dans les 60 minutes. Le collage et l'enduction des panneaux d'isolation thermique peuvent également se faire à l'aide d'un appareil. Ne pas travailler en dessous de + 5°C / au-dessus de + 30°C température de l'air et de la surface, en cas de danger de gel et de vent fort pendant la période de séchage.			
Consommation sèche	Système K5 / K-Pietra	Collage	4-5	kg/m ²
		Enrobage	5-6	kg/m ²
	Système K6	Collage	6-7	kg/m ²
		Enrobage	8-9	kg/m ²
Enduit de base	Epaisseur de la couche y compris treillis d'armature			
	Système K5 / K-Pietra	4-6	mm	
	Système K6	6-8	mm	
	Endurcissage			
	Par mm d'épaisseur de couche 2-2,5 jours, selon les conditions météorologiques			
Mesures de protection	Doit être protégés des influences suivantes jusqu'à durcissement complet, selon SIA 243:2008, Art. 5.1.6: pluie battante vent fort pénétration nocif du soleil températures nocives, gel et chaleur			
Instruction de sécurité	P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P260d: Ne pas respirer les poussières. P280e: Porter des gants de protection/ protection des yeux. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501e: Produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.			

Mentions de danger

H315: Provoque une irritation cutanée.
H318: Provoque des lésions oculaires graves.
H335: Peut irriter les voies respiratoires.

**Conditionnement
de livraison**

Sacs et Big Bag		
Poids par sac	25	kg
Palette à	35	sacs
Poids par Big Bag	1000	kg

Stockage

Stocker dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées. Stocker à température ambiante dans le récipient d'origine. Dans les récipients fermés et stockés dans un endroit sec, le produit se conserve jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production: voir l'emballage.

Elimination des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ou éliminer avec les ordures ménagères. Mélanger la matière résiduelle avec de l'eau, laisser durcir et éliminer avec les déchets inertes. Numéro de déchet selon EAK: 10 13 14. Les emballages vides sont à ramener dans un centre de recyclage des déchets.
