

Fiche technique

BauderBIT EM-VP

Émulsion sans solvant



Emploi	Enduit d'apprêt à base de bitume sans solvant
Numéro d'article	7505 0015
Classification ecobau	eco 1
Conditionnement	bidon de 30 l



Performances selon	Unité	Valeur
Stockage	-	12 mois entre + 5°C et + 35°C dans un emballage fermé à l'abri du gel !
température minimale d'application	°C	+5
base	-	base de bitume sans solvant
consistance	°C	liquide
Teneur en bitume	-	env. 37 Gew.-%
temps de séchage	-	< 60 minutes, éventuellement plus longtemps selon les conditions météorologiques et le support en cas d'application plus importante ou de températures <15°C
Consommation	-	env. 300 g/m²
Giscode	-	BBP 10

Remarques

Enduit d'apprêt à base de bitume pour augmenter l'adhérence des lés bitumineux.

BauderBIT EM-VP s'applique au rouleau, par pulvérisation ou au pinceau sur toute la surface du support. Le support doit être suffisamment sec et hors gel (surface du support et du primaire + 5°C) exempt de substances qui limite l'adhérence (agents de démoulage, poussière, etc.). Les angles vifs et les aspérités pointues sont à éliminer.

Une application plus importante ou des températures plus fraîches peuvent entraîner des temps de séchage plus longs. Continuer les travaux uniquement après séchage total de l'enduit.

Le produit est sensible au gel et doit être stocké à l'abri du gel.

Autres documents, informations

La documentation de type brochure, certifications, etc. est disponible sur Internet à l'adresse www.bauder.ag