

Permafix 1190

Mastic bois 2 composants

Mastic 2 composants polyester pour la réparation durable de constructions en bois, en métal ou constituées de plaques minérales ou de plâtre fibré. Excellente résistance à l'eau et aux solvants.



Description du produit

Mastic 2 composants polyester pour la réparation de fissures et de trous de perçage ou de clous, ainsi que de fenêtres, de portes et de bords endommagés ou dont le bois a pourri.

Propriétés

- Dosage des composants toujours correct
- Facile à utiliser et à modeler
- Temps d'utilisation et de durcissement courts
- Excellente adhérence des couches de finition
- Excellente aptitude au ponçage
- Pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques techniques

Base	mastic polyester
Couleur	blanc
Temps d'utilisation à 20 °C	env. 8-10 Min.
Aptitude au ponçage	après env. 45 Min.
Peut être enduit	après 1 ½ à 2 heures
Résistance à la chaleur	70 °C
Rétraction	moins de 1%
Poids spéc.	1.7 g/cm³
Poids sec	98%
Dosage	automatique avec l'appareil de dosage Permafix 1191 ou Permafix 1192

Conditionnement

Numéro d'article	159433	159445
Contenu en kg	0.225	1.4
Boîte/carton	12	6

+ appareil de dosage adapté

Numéro d'article	159446	159447
Désignation	Permafix 1191	Permafix 1192
Appareil de dosage/carton	50	1

Stockage

Emballage fermé, 18 mois au frais et au sec. Voir indications détaillées sur

l'étiquette de l'emballage.

Préparation du support

La surface doit être exempte de poussière, de graisse, de saleté, de croûtes, de pourriture, de moisissure, de vieil enduit et de cire. Quant au bois, il doit être sain et résistant.

Le support doit être exempt de cire (bois exotiques) ou d'huile (p. ex. bois d'olivier, bois de teck) et ne présenter aucune teneur trop élevée en résines naturelles (pin, mélèze, sapin, conifères). De tels supports doivent être préalablement nettoyés à l'aide de solvants appropriés et enduits d'une matière isolante (époxy). Les supports en bois de palissandre, de chêne, de châtaignier, etc., doivent également être enduits au préalable.

Pour une utilisation à l'extérieur, le support ne doit être traité ni à l'aide d'insecticides ni au moyen de produits imperméabilisants contenant du phénol. L'humidité du bois doit être comprise entre 8% et 15%.

Un enduit époxy ou PUR à durcissement rapide convient comme support isolant.

Utilisation

Après un temps de séchage de 45 minutes, le mastic peut être poncé à l'aide du matériel usuel. Attention: Pour une épaisseur réduite de couche ou par basse température, le processus de séchage peut être plus long.

Quant aux couches épaisses, elles doivent être appliquées en deux étapes, la première couche de mastic devant avoir durci et refroidi complètement avant l'application de la deuxième.

Les produits usuels contenant des solvants à base de vernis acrylique, d'alkyde, d'époxy, de polyuréthane ou de nitrocellulosique peuvent être appliqués sans problème sur le mastic. Par contre, pour les vernis contenant de l'eau et en ce qui concerne les produits innovants et non conventionnels, nous recommandons d'effectuer des tests au préalable.

Nettoyage

Après utilisation, nettoyer immédiatement le matériel de travail avec un diluant.