



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP n° 140440065B 2025-02-17

FOAMGLAS® TAPERED T3+



FOAMGLAS®

1. Code d'identification unique du produit type	FOAMGLAS® TAPERED T3+ DOP n° 140440065B 2025/02/17-ThIB-CG-EN13167-PL(P)1,5-DS(70,90)-CS(Y)500-BS450-TR150-WS-WL(P)-Mu
2. Identification du produit de construction, conformément à l'art. 11, paragraphe 4	Cellular glass TAPERED ROOF T3+
3. Usage ou usages prévus du produit de construction	Isolation thermique pour le secteur de la construction
4. Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'art. 11, paragraphe 5	PCE-Pittsburgh Corning Europe NV/SA - Albertkade 1 - B3980 Tessenderlo (B) www.foamglas.com DOP-compliance@owenscorning.com
5. Nom du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'art. 12, paragraphe 2	Aucun
6. Le ou les systèmes AVCP, conformément à l'annexe V	AVCP-Système 3
7. Norme harmonisée Organismes notifiés	EN 13167 Conductivité thermique - CSTC (n° 1136) et FIW (n° 751) / Réaction au feu - WFGRT (n° 1173) / Résistance à la compression - CSTC (n° 1136)

8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performances	
Résistance thermique	Résistance thermique	Valeur RD: voir tableau 2	Harmonized technical specification EN 13167/2012 + A1/2015
	Conductivité thermique	$\lambda_D \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
	Épaisseur	from 50 to 200 mm	
Réaction au feu Euroclasse caractéristiques	Réaction au feu	Euroclass A1	
	Résistance thermique	Valeur RD: voir tableau 2	
Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Conductivité thermique	$\lambda_D \leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
	Caractéristiques de durabilité	La conductivité thermique des produits en verre cellulaire ne change pas avec le temps, l'expérience a montré que la structure cellulaire reste stable.	
	Stabilité dimensionnelle	DS (70/90)	
Durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	Caractéristiques de durabilité	Le comportement au feu du verre cellulaire ne se dégrade pas avec le temps.	
	Stabilité dimensionnelle	DS (70/90)	
Résistance à la compression	Résistance à la compression	CS $\geq 500 \text{ kPa}$	
	Charge ponctuelle	PL $\leq 1,5 \text{ mm}$	
	Résistance à la flexion	BS $\geq 400 \text{ kPa}$	
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction parallèlement aux faces	NPD	
	Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR $\geq 150 \text{ kPa}$	
	Fluage en compression	CC(1,5/1/50)/225	
Durabilité de la résistance à la compression par rapport	Absorption d'eau à court terme	WS	
	Perméabilité à l'eau	WL(P)	
	Absorption d'eau à long terme	WL(P)	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Résistance de la vapeur d'eau	∞ Infini	
	Coefficient d'absorption acoustique	NPD	
	Absorption acoustique	NPD	
Emission de substances dangereuses à l'intérieur des	Emission de substances dangereuses	NPD	
	Combustion avec incandescence continue	NPD	

Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m²K / W)	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m²K / W)
50	1,35	135	3,75
55	1,5	140	3,85
60	1,65	145	4,00
65	1,8	150	4,15
70	1,9	155	4,30
75	2,05	160	4,40
80	2,2	165	4,55
85	2,35	170	4,70
90	2,5	175	4,85
95	2,6	180	5,00
100	2,75	185	5,10
105	2,9	190	5,25
110	3,05	195	5,40
115	3,15	200	5,55
120	3,3		
125	3,45		
130	3,6		

9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nabil Boukolt, European Director Products & Systems Certifications

Tessenderlo (B), 17-02-2025

La version précédente: 1-1-2022