Systèmes de construction à sec

K463l.ch

Fiche technique 05/2018

Finissimo Universal

L'enduit pulvérulent

Description du produit

Finissimo Universal est un enduit base plâtre en matière synthétique. Enduit de remplissage type 4B selon EN 13963.

Stockage

Conserver les sacs au sec, sur des palettes en bois. Durée de conservation env. 9 mois. Refermer hermétiquement les sacs endommagés ou entamés, et les utiliser en premier.

Qualité

En conformité avec la norme EN 13963, le produit est soumis à un contrôle initial, ainsi qu'au contrôle de production interne permanent de l'usine. Il porte un marquage CE.

Propriétés et plus-value

- Adhérence élevée
- Très bon pouvoir garnissant
- Enduisage sans raccord
- Ouvert à la diffusion et minéral
- Séchage rapide
- Label VOC A+

Domaines d'application

Finissimo Universal est un enduit universel lié au plâtre, se présentant sous forme de poudre. Il convient pour l'enduisage de supports absorbants et peu absorbants (par ex. plaques de plâtre, plaques de fibroplâtre, ainsi que supports minéraux courants).
Utilisation en intérieur

- Pour l'enduisage de plaques de plâtre dans les niveaux de qualité Q1 à Q4
- Pour le comblement de crevasses grosses et profondes (par ex. sur plaques de plâtre)
- Comme enduit de lissage avant la pose de tapisserie ou l'application de peinture sur les supports courants
- Pour épaisseurs de 0 à 50 mm

Mise en œuvre

Support

Le support doit être sec, stable, solide, plan et propre. D'éventuels agents démoulants, par ex. colle ou gâche de papier, doivent être éliminés. Les plaques de plâtre – sèches, propres et exemptes de poussières – doivent être fixées fermement sur une sous-construction portante.

Gâchage

Délayer Finissimo Universal dans de l'eau propre jusqu'à la limite et, sans autre ingrédient, gâcher à l'aide d'un malaxeur tournant à basse vitesse, jusqu'à obtention d'une masse de consistance crémeuse, exempte de grumeaux.

- sac de 5 kg dans env. 3,25 litres d'eau
- sac de 25 kg dans env. 16,25 litres d'eau

Façonnage

Remarque	Finissimo Universal ne doit pas être mélangé à d'autres produits, car ses propriétés pourraient en être fortement modifiées. Ne plus utiliser le produit, lorsqu'il est en cours de prise et de durcissement. Surtout, ne pas le fluidifier en le diluant avec de l'eau ou en le brassant – même si cela donnait la fausse l'impression de le rendre façonnable.

Finissimo Universal se travaille à la main. Avant l'application de la deuxième couche d'enduit, il faut que la couche précédente soit parfaitement sèche. Si nécessaire, poncer après séchage complet, par ex. avec disque abrasif Knauf Abranet® P120.

Température et climat de façonnage
La température ambiante et la température du support ne doivent pas descendre au-dessous de 10°C. Tenir compte des recommandations contenues dans la fiche technique de l'ASEPP, «Conditions cadres pour l'exécution de travaux de construction à sec».

Durée de façonnage
Env. 60 minutes.

Séchage
Env. 3 heures, en fonction de l'humidité atmosphérique et de la température ambiante resp. celle du support.

Nettoyage
Après usage, nettoyer immédiatement à l'eau les récipients et l'outillage. Les résidus d'enduit non éliminés peuvent raccourcir considérablement la durée de façonnage de la charge de mélange suivant.

Revêtements et habillages
Avant l'application du revêtement ou de l'habillage (pose de tapisserie) ultérieur, les surfaces doivent toujours être préparées et apprêtées, conformément à la fiche technique de l'ASEPP «Revêtements sur crépi au plâtre et enduits». Toujours coordonner les produits de fond avec le revêtement ou l'habillage qui va suivre. Après la pose de papiers peints et de tapisseries en tissu de verre, de même qu'après l'application d'enduits à base de résine synthétique et d'enduits cellulosiques, veiller à ce que la ventilation soit suffisante pour permettre un séchage rapide.

Fournitures nécessaires et consommation

Application	Consommation en kg/m²
Enduisage de toute la surface, par mm	1,00
Spatulage des joints HRAK [1)]	0,25

Ces données sont des valeurs approximatives, qui peuvent varier en fonction du support. La consommation exacte est à déterminer sur l'objet concerné.
[1)] Spatulage des joints sous utilisation de bandes de couvre-joints Knauf

Programme de livraison

Désignation	Exécution	Unité d'emballage	Numéro d'article
Finissimo Universal	5 kg	209 sacs/palette	00531870
	25 kg	42 sacs/palette	00531872

Tél.: +41 58 775 88 00
www.knauf.ch
info@knauf.ch

Les caractéristiques des systèmes Knauf relatives à la construction, la statique et la physique du bâtiment ne sont applicables qu'avec l'utilisation exclusive de composants originaux Knauf ou de produits préconisés par Knauf..

Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL, Tél.: +41 58 775 88 00, Fax: +41 58 775 88 01

Sous réserve de modifications techniques. La présente édition annule les précédentes. Notre garantie se limite à la qualité intrinsèque de notre matériau. Les données relatives à la consommation, la quantité et l'exécution sont des valeurs de référence qui ne s'appliquent pas nécessairement en présence d'autres conditions d'utilisation. Les données se conforment à l'état actuel de la technique. Une application intégrale de toutes les directives en vigueur relatives à la technique de construction et des normes artisanales correspondantes est impossible. Celles-ci doivent être observées par l'exécutant parallèlement aux directives de traitement. Tous droits réservés. Toute modification, impression, reproduction électronique ou photomécanique, même partielle sans autorisation explicite de Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL est formellement interdite.