MAPEFORM ALLROUND

Agent de décoffrage pour tous les types de coffrages

DOMAINE D'APPLICATION

Mapeform Allround a un pouvoir de séparation excellent grâce à son effet chimico-physique.
Mapeform Allround est utilisé comme agent de décoffrage avec toutes sortes de coffrages absorbants et non absorbants en bois, métallique ou en matière synthétique.

Quelques exemples d'application

- S'applique sur des surfaces horizontales et verticales.
- S'utilise pour les coffrages lisses et non absorbants.
- S'utilise pour les coffrages absorbants en bois.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mapeform Allround est à base d'huiles minérales raffinées et présente les avantages suivants:

- sans COV;
- protège contre la corrosion;
- prêt à l'emploi;
- résistant contre le froid;
- exempt de métaux lourds;
- rendement élevé.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas diluer avec de l'eau.
- Ne pas diluer avec des solvants ou d'autres huiles.
- La surface à traiter doit être sèche et propre.
- Des tâches de rouille et des résidus de béton doivent être éliminés.
- Des coffrages en bois neuf doivent être traités préalablement avec de la laitance de ciment.

APPLICATION

Mapeform Allroud est prêt à l'emploi. Il s'applique à l'aide d'un pulvérisateur (pression 4-5 bar) sur des coffrages propres et secs. Éviter un excès de produit. Afin d'obtenir un résultat esthétique optimal, il est conseillé d'éliminer les excès du produit à l'aide d'un chiffon.

Nettoyage

Les outils utilisés se nettoient à l'eau.

CONSOMMATION

selon le type de coffrage: 25 à 35 g/m².

RENDEMENT

selon le type de coffrage: 30 à 40 m²/kg.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 25 kg, containers de 1'000 litres ou fûts de 200 litres.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'exposition directe et prolongée des rayons de soleil et à des températures supérieures à -10°C.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)	
DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Consistance:	liquide
Couleur:	jaune claire
Point d'éclair (°C):	145
Point d'écoulement (°C):	-21
Viscosité à +20°C (mm²/s)	20
Viscosité à +40°C (mm²/s)	10

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée.
Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.
Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche de données techniques peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter les spécifications techniques en vigueur au moment de l'application du produit MAPEI. Dans tous les cas, consulter la fiche de données techniques et les informations portant sur les Données de Sécurité en vigueur sur notre site web www.mapei.ch avant emploi.
MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon